



MENETELMÄKORTTI 22.10.2025

# PANSSARI AKVA – MAALAUSMENETELMÄ 1

Akrylaattimaalaus peltikatoille ja muille metallirakenteille

Hyvin säätä kestävä akrylaattimaalausmenetelmä.

Alustat: Teolliset maalipinnoitteiset teräsohutlevypinnat (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI), teräs, alumiini ja sinkitty teräsohutlevy

Maalauskohteet: Peltikatot, ulko-ovet ja ulkoikkunat

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

44201, 44601, 44801

## Ensimaalaus teräs-, alumiini- tai sinkkipinta

| Vaihe | Tuote                      | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittoisuus                                                            | peltikatto 3 vaihetta |
|-------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.    | <b>Panssaripesu</b>        | 011               |                                                                                     |                       |
| 2.    | 1 x <b>Rostex Super</b>    | 244               | n. 10 m <sup>2</sup> /l (40 µm kuivakalvo)                                          |                       |
| 3.    | 1-2 x <b>Panssari Akva</b> | 442               | n. 8 m <sup>2</sup> /l/(kertalevitys) (tulee saavuttaa 50-80 µm kuivakalvonpaksuus) |                       |

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen.  
Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

# Huoltomaalaus

| Vaihe | Tuote                        | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys                                                            |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <b>Panssaripesu</b>          | 011               |                                                                                     |
| 2.    | 1 x <b>Rostex Super*</b>     | 244               | n. 10 m <sup>2</sup> /l (40 µm kuivakalvo)                                          |
| 3.    | 1-2 x <b>Panssari Akva**</b> | 442               | n. 8 m <sup>2</sup> /l/(kertalevitys) (tulee saavuttaa 50-80 µm kuivakalvonpaksuus) |

Huom. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.  
\* Käytetään vain metallipaljaiden tai ruostuneiden alueiden pohjamaalaukseen.  
\*\* Aikaisemmin akrylaattimaalilla maalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut teräsohutlevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

**Katot värikartta**