



MENETELMÄKORTTI 15.04.2026

PANSSARI AKVA – MAALAUSMENETELMÄ 1

Akrylaattimaalaus peltikatoille ja muille metallirakenteille

Hyvin säätä kestävä akrylaattimaalausmenetelmä.

Alustat: Teolliset maalipinnoitteiset teräsohutlevypinnat (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI), teräs, alumiini ja sinkitty teräsohutlevy

Maalauskohteet: Peltikatot, ulko-ovet ja ulkoikkunat

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

44201, 44601, 44801

Ensimaalaus teräs-, alumiini- tai sinkkipinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus	
1.	Panssaripesu	011		peltikatto 3 vaihetta
2.	1 x Rostex Super	244	n. 10 m ² /l (40 µm kuivakalvo)	
3.	1-2 x Panssari Akva	442	n. 8 m ² /l/(kertalevitys) (tulee saavuttaa 50-80 µm kuivakalvonpaksuus)	

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	Panssaripesu	011	
2.	1 x Rostex Super*	244	n. 10 m ² /l (40 µm kuivakalvo)
3.	1-2 x Panssari Akva**	442	n. 8 m ² /l/(kertalevitys) (tulee saavuttaa 50-80 µm kuivakalvonpaksuus)

Huom. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.

* Käytetään vain metallipaljaiden tai ruostuneiden alueiden pohjamaalaukseen.

** Aikaisemmin akrylaattimaalilla maalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut teräsohutlevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Katot värikartta