MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

PANSSARI AKVA – MAALAUSMENETELMÄ 2

Akrylaattimaalaus peltikatoille

Hyvin säätä kestävä akrylaattimaalausmenetelmä.

Alustat: Teolliset maalipinnoitteiset teräsohutlevypinnat (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI) ja sinkitty teräsohutlevy

Maalauskohteet: Peltikatot

Ensimaalaus sinkkipinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Panssaripesu**	011	
2.	1-2 x **Rostex Super Akva**	243	n. 7–9 m²/l kertalevitys (tulee saavuttaa 60-80 µm kuivakalvonpaksuus)
3.	1-2 x **Panssari Akva**	442	n. 8 m²/l/(kertalevitys) (tulee saavuttaa 50-80 µm kuivakalvonpaksuus)

peltikatto 3 vaihetta

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Panssaripesu**	011	
2.	1-2 x **Rostex Super Akva***	243	n. 7–9 m²/l kertalevitys (tulee saavuttaa 60-80 µm kuivakalvonpaksuus)
3.	1-2 x **Panssari Akva****	442	n. 8 m²/l/(kertalevitys) (tulee saavuttaa 50-80 µm kuivakalvonpaksuus)

Huom. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen tyon aloitusta.
* Käytetään vain metallipaljaiden tai ruostuneiden alueiden pohjamaalaukseen.
** Aikaisemmin akrylaattimaalilla maalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut teräsohutlevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.
VÄRIKARTAT	**Katot värikokoelma**