



MENETELMÄKORTTI 04.04.2026

PANSSARI PRO AKVAROOF- MAALAUSMENETELMÄ 1

Paksukalvomaalaus peltikatoille

Hyvin säätä kestävä paksukalvomaalausmenetelmä.

Alustat: Teolliset maalipinnoitteiset teräsohutlevypinnat (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI), ja sinkitty teräsohutlevy

Maalauskohteet: Peltikatot

Valmissävyt: Tummanharmaa, Musta, Tummanruskea, Harmaa, Vaaleanharmaa, Oksidinpunainen

Ensimaalaus sinkkipinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	
1.	Panssaripesu	011		peltikatto 2 vaihetta
2.	Panssari PRO AkvarooF		n. 2,5 m ² /l (160µm kuivakalvo)	

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Panssaripesu	011	
2.	Panssari PRO AkvarooF*		n. 5 m ² /l (80µm kuivakalvo)** n. 2,5 m ² /l (160µm kuivakalvo)***

Huom. Ruostuneille pinnoille Rostex Super (40 µm kuivakalvo).

Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.

*Aikaisemmin akrylaatti- tai alkydimaalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut teräsohutlevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.

**Tasainen, hyväkuntoinen alusta

***Epätasainen, mutta maalauskelvoinen alusta

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Panssari PRO Akvarooft valmisvärit