



MENETELMÄKORTTI 01.09.2024

PANSSARI PRO AKVAROOF- MAALAUSMENETELMÄ 1

Paksukalvomaalaus peltikatoille

Hyvin säätä kestävä paksukalvomaalausmenetelmä.

Alustat: Teolliset maalipinnoitteiset teräsohultevypinnat (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI), ja sinkitty teräsohultevy

Maalauskohteet: Peltikatot

Valmissävyt: Tummanharmaa, Musta, Tummanruskea, Harmaa, Vaaleanharmaa, Oksidinpunainen

Ensimaalaus sinkkipinta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	Panssaripesu	011	
2.	Panssari PRO Akvarroof		n. 2,5 m ² /l (160µm kuivakalvo)



Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	Panssaripesu	011	
2.	Panssari PRO Akvarroof*		n. 5 m ² /l (80µm kuivakalvo)** n. 2,5 m ² /l (160µm kuivakalvo)***

Huom. Ruostuneille pinnoille Rostex Super (40 µm kuivakalvo).

Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.

*Aikaisemmin akrylaatti- tai alkydimaalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut teräsohultevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.

**Tasainen, hyväkuntoinen alusta

***Epätasainen, mutta maalauskelpoinen alusta

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Panssari PRO Akvarooft valmisvärit