



MENETELMÄKORTTI 02.05.2026

TEMACLAD SC 50 – MAALAUSMENETELMÄ 1

Yksikerrosmaalaus peltikatoille ja metallirakenteille

Kovaa kulutusta kestävä yksikerrosmaalausmenetelmä erinomaisella värin ja kiillon säilyvyydellä.

Alustat: Teräs-, alumiini-, sinkkipinnat, sekä teolliset maalipinnoitteet (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI).

Maalauskohteet: Peltikatot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 45406, 45410

Ensimaalaus teräs-, alumiini- tai sinkkipinta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus	
1.	Panssaripesu	011		peltikatto 2 vaihetta
2.	1 x Temaclad SC 50	454	n. 7 m ² /l (80µm kuivakalvo)	

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	Panssaripesu	011	
2.	1 x Temaclad SC 50*	454	n. 11 m ² /l (50µm kuivakalvo)** / n. 7 m ² /l (80µm kuivakalvo)***

Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.

*Aikaisemmin polyuretaani-, akrylaatti- tai alkydimaalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut

terasohutlevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.

**Huoltomaalaukseen yhtenäisen vanhan maalin tai pinnoitteen päälle

***Uudismaalaukseen tai metallipaljaille pinnoille.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Symphony värijärjestelmä