MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

TEMACLAD SC 50 – MAALAUSMENETELMÄ 1

Yksikerrosmaalaus peltikatoille ja metallirakenteille

Kovaa kulutusta kestävä yksikerrosmaalausmenetelmä erinomaisella värin ja kiillon säilyvyydellä.

Alustat: Teräs-, alumiini-, sinkkipinnat, sekä teolliset maalipinnoitteet (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI).

Maalauskohteet: Peltikatot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 45406, 45410

peltikatto 2 vaihetta

Ensimaalaus teräs-, alumiini- tai sinkkipinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Panssaripesu**	011	
2.	1 x **Temaclad SC 50**	454	n. 7 m²/l (80µm kuivakalvo)

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Panssaripesu**	011	
2.	1 x **Temaclad SC 50***	454	n. 11 m²/l (50µm kuivakalvo)** / n. 7 m²/l (80µm kuivakalvo)***

Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.
*Aikaisemmin polyuretaani-, akrylaatti- tai alkydimaalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut
terasohutlevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.
**Huoltomaalaukseen yhtenäisen vanhan maalin tai pinnoitteen päälle
***Uudismaalaukseen tai metallipaljaille pinnoille.

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.
VÄRIKARTAT	**Symphony värijärjestelmä**