



MENETELMÄKORTTI 15.06.2026

PIKA-TEHO -MAALAUSMENETELMÄ 1

Öljypitoinen akrylaattimaali

Alustat: Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, Teollisesti välimaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille.

Maalauskohteet: Lautaverhoilut, vuorilaudat, yms.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 46101, 46102, 46103, 46104

Puujulkisivujen uudismaalaus raakapuu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	julkisivulauta 4 vaihetta
1.	1 x Valtti Plus Pohjuste	132	6-12 m ² /l	
2.	1 x Ultra Primer	231	4-9 m ² /l	
3.	1 x Pika-Teho	461	4-9 m ² /l	
4.	1 x Pika-Teho	461	4-9 m ² /l	

Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti pohjamaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x Ultra Primer	231	4-9 m ² /l
2.	1-2 x Pika-Teho	461	4-9 m ² /l (kertasively)

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

Puujulkisivujen uudismaalaus teollisesti välimaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x Pika-Teho	461	4-9 m ² /l

Puujulkisivujen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto	012, 014	
2.	1-2 x Pika-Teho	461	4-9 m ² /l (kertasively)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Facade 760 -värikokoelma

EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE

Pika-Teho EPD-ympäristöseloste