



MENETELMÄKORTTI 19.05.2026

# PIKA-TEHO -MAALAUSMENETELMÄ 1

## Öljypitoinen akrylaattimaali

Alustat: Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, Teollisesti välimaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille.

Maalauskohteet: Lautaverhoilut, vuorilaudat, yms.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 46101, 46102, 46103, 46104

### Puujulkisivujen uudismaalaus raakapuu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	julkisivulauta 4 vaihetta
1.	1 x <b>Valtti Plus Pohjuste</b>	132	6-12 m <sup>2</sup> /l	
2.	1 x <b>Ultra Primer</b>	231	4-9 m <sup>2</sup> /l	
3.	1 x <b>Pika-Teho</b>	461	4-9 m <sup>2</sup> /l	
4.	1 x <b>Pika-Teho</b>	461	4-9 m <sup>2</sup> /l	

### Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti pohjamaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x <b>Ultra Primer</b>	231	4-9 m <sup>2</sup> /l
2.	1-2 x <b>Pika-Teho</b>	461	4-9 m <sup>2</sup> /l (kertasively)

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

## Puujulkisivujen uudismaalaus teollisesti välimaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x <b>Pika-Teho</b>	461	4-9 m <sup>2</sup> /l

## Puujulkisivujen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Homeenpoisto</b>	012, 014	
2.	1-2 x <b>Pika-Teho</b>	461	4-9 m <sup>2</sup> /l (kertasively)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

### HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

### VÄRIKARTAT

**Facade 760 -värikokoelma**

### EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE

**Pika-Teho EPD-ympäristöseloste**