MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

PIKA-TEHO -MAALAUSMENETELMÄ 1

Öljypitoinen akrylaattimaali

Alustat:Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, Teollisesti välimaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille.

Maalauskohteet:Lautaverhoilut, vuorilaudat, yms.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46101, 46102, 46103, 46104

Puujulkisivujen uudismaalaus raakapuu

julkisivulauta 4 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Valtti Plus Pohjuste**	132	6-12 m²/l
2.	1 x **Ultra Primer**	231	4-9 m²/l
3.	1 x **Pika-Teho**	461	4-9 m²/l
4.	1 x **Pika-Teho**	461	4-9 m²/l

Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti pohjamaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Ultra Primer**	231	4-9 m²/l
2.	1-2 x **Pika-Teho**	461	4-9 m²/l (kertasively)

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

Puujulkisivujen uudismaalaus teollisesti välimaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Pika-Teho**	461	4-9 m²/l

Puujulkisivujen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto**	012, 014	
2.	1-2 x **Pika-Teho**	461	4-9 m²/l (kertasively)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.
VÄRIKARTAT	**Facade 760 -värikokoelma**
EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE	**Pika-Teho EPD-ympäristöseloste**