



MENETELMÄKORTTI 22.11.2024

AITAMAALI -MAALAUSMENETELMÄ 1

Puhtaana pysyvä aitamaali

Huippulaadukas erinomaisen säänkeston omaava likaa hylkivä aitamaalimenetelmä.

Alustat: Käsittelmättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai kuullotteilla käsiteltyjen aitojen ulkomaalaukseen.

Maalauskohteet: Lauta-aidat ja -kaiteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46101

Puuaitojen ensimaalaus, puupinta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x Valtti Plus Pohjuste	132	6-12 m ² /l
2.	1 x Aitamaali	461	4-9 m ² /l
3.	1 x Aitamaali	461	4-9 m ² /l

Puuaita 3 vaihetta

Puuaitojen ensimaalaus, teollisesti pohjamaalattu puupinta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x Aitamaali	461	4-9 m ² /l
2.	1 x Aitamaali	461	4-9 m ² /l

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10 kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

Puuaitojen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto	012, 014	
2.	1-2 x Aitamaali	461	4-9 m ² /l (kertamaalaus)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

[Facade 760 -värikokoelma](#)