



MENETELMÄKORTTI 15.04.2026

HOLVI -MAALAUSMENETELMÄ 1

Rappauspinnan maalaus kalkkimaalilla

Kalkki-tai kalkkivahvan rappauspinnan maalaus sävytettävällä kalkkimaalilla.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
41101

Rappauspinnan ensimaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	Kiviaines julkisivu 2 vaihetta
1.	2-3 x Holvi	411	0,5–0,8 kg/m ² (ohentamaton), 2-3 kerran käsittely	

Tarvittaessa rappauspaikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.

Huom. Holvi-kalkkimaali on aina ohennettava puhtaalla vedellä ennen käyttöä 12,5 kg:8 l

Kalkkimaalattun rappauspinnan huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto	012, 014	
2.	2-3 x Holvi	411	0,5–0,8 kg/m ² (ohentamaton), 2-3 kerran käsittely

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

Tarvittaessa rappauspaikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.

Huom. Holvi-kalkkimaali on aina ohennettava puhtaalla vedellä ennen käyttöä 12,5 kg:8 l

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Holvi on sävytettävissä vaaleisiin ulkomaaliväreihin.

VÄRIKARTAT

Holvi on sävytettävissä vaaleisiin ulkomaaliväreihin. Tarkista sävytettävyys värikarttojen lisätiedoista.

Facade 760 -värikokoelma

Kivitalot