MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

KIVITEX BRICK HOUSE PAINT - MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen silikaattimaalausmenetelmä tiilijulkisivuille

Savi- ja kalkkihiekkatiilipintojen maalausmenetelmä silikaattimaalilla.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
41403

Sävytys Tiilitalot-värikartan mukaan.

Tiilijulkisivun ensimaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Kivitex Pohjuste***	114	Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 1-3 m²/l kertalevitys
2.	1 x **Kivitex Brick House Paint****	414	4-7 m²/l
3.	1 x **Kivitex Brick House Paint*****	414	4-7 m²/l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.
* Laimennus 1:1 (1 tilavuusosa Kivitex pohjustetta sekoitetaan 1 tilavuusosaan vettä)
**Voidaan ohentaa max. 10 % vedellä
*** Voidaan ohentaa max. 10 % vedellä

Kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla aiemmin maalattujen pintojen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto**	012, 014	
2.	**Kivitex Pohjuste***	114	Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 1-3 m²/l kertalevitys
3.	1 x **Kivitex Brick House Paint****	414	4-7 m²/l
4.	1 x **Kivitex Brick House Paint*****	414	4-7 m²/l

Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.
* Laimennus 1:1 (1 tilavuusosa Kivitex pohjustetta sekoitetaan 1 tilavuusosaan vettä)
**Voidaan ohentaa max. 10 % vedellä
*** Voidaan ohentaa max. 10 % vedellä

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet
VÄRIKARTAT	**Tiilitalot -värikartta**