



MENETELMÄKORTTI 22.12.2024

KIVITEX BRICK HOUSE PAINT - MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen silikaattimaalausmenetelmä tiilijulkisivuille

Savi- ja kalkkihiekkatiilipintojen maalausmenetelmä silikaattimaalilla.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
41403

Sävytys Tiilitalot-värikartan mukaan.

Tiilijulkisivun ensimaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	<u>Kivitex Pohjuste*</u>	114	Käyttöluoksen riittoisuus on n. 1-3 m ² /l kertalevytyksellä
2.	1 x <u>Kivitex Brick House Paint**</u>	414	4-7 m ² /l
3.	1 x <u>Kivitex Brick House Paint***</u>	414	4-7 m ² /l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla.
Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle
soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.

* Laimennus 1:1 (1 tilavuusosa Kivitex pohjustetta sekoitetaan 1 tilavuusosaan vettä)

**Voidaan ohentaa max. 10 % vedellä

*** Voidaan ohentaa max. 10 % vedellä

Kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla aiemmin maalattujen pintojen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<u>Homeenpoisto</u>	012, 014	
2.	<u>Kivitex Pohjuste*</u>	114	Käyttöluoksen riittäisyys on n. 1-3 m ² /l kertalevyitys
3.	1 x <u>Kivitex Brick House Paint**</u>	414	4-7 m ² /l
4.	1 x <u>Kivitex Brick House Paint***</u>	414	4-7 m ² /l

Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.

* Laimennus 1:1 (1 tilavuusosa Kivitex pohjustetta sekoitetaan 1 tilavuusosaan vettä)

**Voidaan ohentaa max. 10 % vedellä

*** Voidaan ohentaa max. 10 % vedellä

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Riittäisyyteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet

VÄRIKARTAT

Tiilitalot -värikartta