



MENETELMÄKORTTI 31.03.2025

# KIVISIL -MAALAUSMENETELMÄ 2

## Betoni- ja rappauspintojen maalaus silikonihartsimaalilla

Betonipintojen, kuitusementtilevyjen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen pohjustus pohjustegeelin ja silikonihartsimaalin seoksella sekä valmiiksi maalaus hyvin vesihöyryä läpäisevällä silikonihartsimaalilla.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:  
41502

### Betonipintojen, kuitusementtilevyjen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen ensimaalaus

Kiviaines julkisivu 3 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Pohjustegeeli</b> n ja Kivisilin seos*	112	5-6 m <sup>2</sup> /l
2.	1 x <b>Kivisil</b> **	415	5-6 m <sup>2</sup> /l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla korjauslaasteilla. Sementtiliima poistetaan mekaanisesti.

\* Sekoitetaan 1:9 (1 osa Pohjustegeeliä 9 osaan Kivisiliä)

\*\*Voidaan ohentaa 5-10 % vedellä

# Betonipintojen, kuitusementtilevyjen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Homeenpoisto</b>	012, 014	
2.	<b>Pohjustegeeli</b> n ja Kivisilin seos*	112	5-6 m <sup>2</sup> /l
3.	1 x <b>Kivisil</b> **	415	5-6 m <sup>2</sup> /l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.

\* Sekoitetaan 1:9 (1 osa Pohjustegeeliä 9 osaan Kivisiliä)

\*\*Voidaan ohentaa 5-10 % vedellä

## HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

## VÄRIKARTAT

**Facade 760 -värikokoelma**

**Kivitalot**