



MENETELMÄKORTTI 04.07.2026

KIVISIL -MAALAUSMENETELMÄ 2

Betoni- ja rappauspintojen maalaus silikonihartsimaalilla

Betonipintojen, kuitusementtilevyjen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen pohjustus pohjustegeelin ja silikonihartsimaalin seoksella sekä valmiiksi maalaus hyvin vesihöyryä läpäisevällä silikonihartsimaalilla.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
41502

Betonipintojen, kuitusementtilevyjen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen ensimaalaus

Kiviaines julkisivu 3 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Pohjustegeeli n ja Kivisilin seos*	112	5-6 m ² /l
2.	1 x Kivisil **	415	5-6 m ² /l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla korjauslaasteilla. Sementtiliima poistetaan mekaanisesti.

* Sekoitetaan 1:9 (1 osa Pohjustegeeliä 9 osaan Kivisiliä)

**Voidaan ohentaa 5-10 % vedellä

Betonipintojen, kuitusementtilevyjen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto	012, 014	
2.	Pohjustegeeli n ja Kivisilin seos*	112	5-6 m ² /l
3.	1 x Kivisil **	415	5-6 m ² /l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.

* Sekoitetaan 1:9 (1 osa Pohjustegeeliä 9 osaan Kivisiliä)

**Voidaan ohentaa 5-10 % vedellä

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Facade 760 -värikokoelma

Kivitalot