



MENETELMÄKORTTI 27.07.2024

# YKI SOKKELIMAALI - MAALAUSMENETELMÄ 1

Sokkeleiden maalaus sokkelimaalilla

Betonipintojen, ylitasoitettujen harkkopintojen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen pohjustus silikonipohjusteen ja veden seoksella sekä valmiiksi maalaus sokkelimaalilla.

Alustat:

Betoni, sementtilaasti ja sementtivahva rappauslaasti

Käyttökohteet:

Sokkeli

Huoltoväli:

10...20 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

41601

# Betonipintojen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen ensimaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	Sokkelin paikkaus ja ylitasoitus*: Harkko: Finnseco kuitulaasti Betoni: Finnseco KL+ Korjauslaasti		1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm*
2.	<b>Yki Sokkelipohjuste</b> **	111	Käyttöliuoksen riittoisuus: rappauspinoille 1-2 m <sup>2</sup> /l, betonipinoille 2-4 m <sup>2</sup> /l
3.	1 x <b>Yki Sokkelimaali</b> ***	416	4-6 m <sup>2</sup> /l
4.	1 x <b>Yki Sokkelimaali</b>	416	4-6 m <sup>2</sup> /l



Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Sementtiliima poistetaan mekaanisesti.

\* Uuden harkkopinnan tavoiteltu 6 mm kerrosvahvuus saavutetaan menekillä 9 kg/m<sup>2</sup>.

Betonipinta ei vaadi ylitasoitusta, mikäli alusta on riittävän sileä maalattavaksi.

\*\* Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Yki Sokkelipohjusteella "märkää märälle" -menetelmällä. Sekoita Yki Sokkelipohjuste veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa,

käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Yki sokkelipohjustetta 19)

\*\*\* Voidaan ohentaa pohjamaalaukseen max. 20 % vedellä

# Betonipintojen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	<a href="#">Homeenpoisto</a>	012, 014	
2.	<a href="#">Yki Sokkelipohjuste</a> *	111	Käyttöliuoksen riittoisuus: rappauspinoille 1-2 m <sup>2</sup> /l, betonipinoille 2-4 m <sup>2</sup> /l
3.	1 x <a href="#">Yki Sokkelimaali</a>	416	4-6 m <sup>2</sup> /l
4.	1 x <a href="#">Yki Sokkelimaali</a>	416	4-6 m <sup>2</sup> /l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla korjauslaasteilla.

\* Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Yki Sokkelipohjusteella "märkää märälle" -menetelmällä. Sekoita Kivisil Sokkelipohjuste veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Kivisil Sokkelipohjustetta 19)

## HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

## VÄRIKARTAT

[Facade 760 -värikokoelma](#)

[Kivitalot](#)