



MENETELMÄKORTTI 20.05.2026

YKI SOKKELIMAALI - MAALAUSMENETELMÄ 1

Sokkeleiden maalaus sokkelimaalilla

Betonipintojen, ylitasoitettujen harkkopintojen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen pohjustus silikonipohjusteen ja veden seoksella sekä valmiiksimaalaus sokkelimaalilla.

Alustat:

Betoni, sementtilaasti ja sementtivahva rappauslaasti

Käyttökohteet:

Sokkeli

Huoltoväli:

10...20 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
41601

Betonipintojen, sementti-ja sementtivahvojen rappauspintojen ensimaalaus

Kiviaines julkisivu 3 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	Sokkelin paikkaus ja ylitasoitus*: Harkko: Finnseco kuitulaasti Betoni: Finnseco KL+ Korjauslaasti		1,5 kg/m ² /mm*
2.	Yki Sokkelipohjuste **	111	Käyttöluoksen riittoisuus: rappauspinoille 1–2 m ² /l, betonipinoille 2–4 m ² /l
3.	1 x Yki Sokkelimaali ***	416	4-6 m ² /l
4.	1 x Yki Sokkelimaali	416	4-6 m ² /l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Sementtiliima poistetaan mekaanisesti.

* Uuden harkkopinnan tavoiteltu 6 mm kerrosvahvuus saavutetaan menekillä 9 kg/m².

Betonipinta ei vaadi ylitasoitusta, mikäli alusta on riittävän sileä maalattavaksi.

** Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Yki Sokkelipohjusteella "märkää märälle" -menetelmällä. Sekoita Yki Sokkelipohjuste veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Yki sokkelipohjustetta 19)

***Voidaan ohentaa pohjamaalaukseen max. 20 % vedellä

Betonipintojen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<u>Homeenpoisto</u>	012, 014	
2.	<u>Yki Sokkelipohjuste*</u>	111	Käyttöliuoksen riittäisyys: rappauspinnolle 1–2 m ² /l, betonipinnolle 2–4 m ² /l
3.	1 x <u>Yki Sokkelimaali</u>	416	4-6 m ² /l
4.	1 x <u>Yki Sokkelimaali</u>	416	4-6 m ² /l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla korjauslaasteilla.

* Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Yki Sokkelipohjusteella "märkää märälle" -menetelmällä. Sekoita Kivisil Sokkelipohjuste veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Kivisil Sokkelipohjustetta 19)

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Facade 760 -värikokoelma
Kivitalot