MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

YKI SOKKELIMAALI - MAALAUSMENETELMÄ 1

Sokkeleiden maalaus sokkelimaalilla

Betonipintojen, ylitasoitettujen harkkopintojen, sementti-ja sementtivahvojen rappauspintojen pohjustus silikonipohjusteen ja veden seoksella sekä valmiiksimaalaus sokkelimaalilla.

Alustat:
Betoni, sementtilaasti ja sementtivahva rappauslaasti

Käyttökohteet:
Sokkeli

Huoltoväli:
10…20 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
41601

Betonipintojen, sementti-ja sementtivahvojen rappauspintojen ensimaalaus

Kiviaines julkisivu 3 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	Sokkelin paikkaus ja ylitasoitus*: Harkko: Finnseco kuitulaasti Betoni: Finnseco KL+ Korjauslaasti		1,5 kg/m²/mm*
2.	**Yki Sokkelipohjuste****	111	Käyttöliuoksen riittoisuus: rappauspinnoille 1–2 m²/l, betonipinnoille 2–4 m²/l
3.	1 x **Yki Sokkelimaali*****	416	4-6 m²/l
4.	1 x **Yki Sokkelimaali**	416	4-6 m²/l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Sementtiliima poistetaan mekaanisesti.
* Uuden harkkopinnan tavoiteltu 6 mm kerrosvahvuus saavutetaan menekillä 9 kg/m². Betonipinta ei vaadi ylitasoitusta,
mikäli alusta on riittävän sileä maalattavaksi.
** Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Yki Sokkelipohjusteella "märkää märälle" -menetelmällä. Sekoita Yki Sokkelipohjuste
veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa,
käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Yki sokkelipohjustetta 19)
***Voidaan ohentaa pohjamaalaukseen max. 20 % vedellä

Betonipintojen, sementti-ja sementtivahvojen rappauspintojen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto**	012, 014	
2.	**Yki Sokkelipohjuste***	111	Käyttöliuoksen riittoisuus: rappauspinnoille 1–2 m²/l, betonipinnoille 2–4 m²/l
3.	1 x **Yki Sokkelimaali**	416	4-6 m²/l
4.	1 x **Yki Sokkelimaali**	416	4-6 m²/l

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla korjauslaasteilla.
* Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Yki Sokkelipohjusteella "märkää märälle" -menetelmällä. Sekoita Kivisil Sokkelipohjuste
veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa,
käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Kivisil Sokkelipohjustetta 19)

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Facade 760 -värikokoelma

Kivitalot