



MENETELMÄKORTTI 22.06.2026

# YKI ROUHEPINNOITE - MAALAUSMENETELMÄ 1

Sokkeleiden pinnoitus rouhepinnoitteella.

Betonipintojen, ylitasoitettujen harkkopintojen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen pinnoitus rouhepinnoitteella.

Alustat:

Betoni, sementtilaasti ja sementtivahva rappauslaasti

Käyttökohteet:

Sokkeli

Huoltoväli:

10...20 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

42601

# Betonipintojen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen rouhepinnoitus

Kiviaines julkisivu 3 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Sokkelin paikkaus ja ylitasoitus*: Harkko: Finnseco kuitulaasti Betoni: Finnseco KL+ Korjauslaasti		1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm*
2.	<b>Yki Sokkelipohjuste</b> **	111	Käyttöluoksen riittäisyys: rappauspinoille 1–2 m <sup>2</sup> /l, betonipinoille 2–4 m <sup>2</sup> /l
3.	1 x <b>Yki Sokkelimaali</b> ***	416	4-6 m <sup>2</sup> /l
4.	1 x <b>Yki Rouhepinnoite</b>	426	0,6 – 0,8 m <sup>2</sup> /l lastalla levitettynä ja 0,5 – 0,9 m <sup>2</sup> /l ruiskutustyönä

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Sementtiliima poistetaan mekaanisesti.

\* Uuden harkkopinnan tavoiteltu 6 mm kerrosvahvuus saavutetaan menekillä 9 kg/m<sup>2</sup>.

Betonipinta ei vaadi ylitasoitusta, mikäli alusta on riittävän sileä maalattavaksi.

\*\* Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Yki Sokkelipohjusteella "märkää märälle" -menetelmällä. Sekoita Yki Sokkelipohjuste veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Yki sokkelipohjustetta 19)

\*\*\*Voidaan ohentaa pohjamaalaukseen max. 20 % vedellä

## Sokkelin rouhepinnoitteen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Homeenpoisto</b>	012, 014	
2.	1-2 x <b>Yki Sokkelimaali</b>	416	4-6 m <sup>2</sup> /l, kertamaalaus

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla korjauslaasteilla.

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

**Facade 760 -värikokoelma**

**Kivitalot**