



MENETELMÄKORTTI 12.04.2026

# YKI AITOKIVI -MAALAUSMENETELMÄ

## 1

Sokkeleiden pinnoitus aitokivipinnoitteella.

Betonipintojen, ylitasoitettujen harkkopintojen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen pinnoitus aitokivipinnoitteella.

Alustat:

Betoni, sementtilaasti ja sementtivahva rappauslaasti

Käyttökohteet:

Sokkeli

Huoltoväli:

10...20 vuotta

# Betonipintojen, sementti- ja sementtivahvojen rappauspintojen aitokivipinnoitus

Kiviaines julkisivu 3 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Sokkelin paikkaus ja ylitasoitus*: Harkko: Finnseco kuitulaasti Betoni: Finnseco KL+ Korjauslaasti		1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm*
2.	<b>Yki Sokkelipohjuste</b> **	111	Käyttöluoksen riittäisyys: rappauspinoille 1–2 m <sup>2</sup> /l, betonipinoille 2–4 m <sup>2</sup> /l
3.	1 x <b>Yki Sokkelimaali</b> ***	416	4-6 m <sup>2</sup> /l
4.	1 x Yki Aitokivi	429	0,6 – 0,8 m <sup>2</sup> /l lastalla levitettynä ja 0,5 – 0,9 m <sup>2</sup> /l ruiskutustyönä

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Sementtiliima poistetaan mekaanisesti.

\* Uuden harkkopinnan tavoiteltu 6 mm kerrosvahvuus saavutetaan menekillä 9 kg/m<sup>2</sup>.

Betonipinta ei vaadi ylitasoitusta, mikäli alusta on riittävän sileä maalattavaksi.

\*\* Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Yki Sokkelipohjusteella "märkää märälle" -menetelmällä. Sekoita Yki Sokkelipohjuste

veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa,

käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Yki sokkelipohjustetta 19)

\*\*\*Voidaan ohentaa pohjamaalaukseen max. 20 % vedellä

## Sokkelin rouhepinnoitteen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Homeenpoisto</b>	012, 014	
2.	1-2 x <b>Yki Sokkelimaali</b>	416	4-6 m <sup>2</sup> /l, kertamaalaus

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla.

Tarvittaessa paikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla korjauslaasteilla.

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

**Yki Aitokivi**