



MENETELMÄKORTTI 22.11.2024

# GRAFOTHERM – MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen antikondenssipinnoitus sinkityille teräspinnoille

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen, funktionaalinen, antikondenssipinnoite.

Alustat: Sinkitty teräsohutlevy, sinkitty teräs

Maalauskohteet: Sateelta suojassa olevat metallirakenteet.

Värisävyt: valkoinen ja vaalean harmaa

## Metallirakenteiden antikondenssipinnoitus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	Antikondenssipinnoitus 2 vaihetta
1.	<a href="#">Panssaripesu</a> / <a href="#">Maalipesu</a>	011, 015		
2.	1-2 x <a href="#">Grafotherm</a>			

Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä.  
Alumiini- ja ruostumattomat teräspinnat karhennetaan hiomalla tai pyyhkäisykupuhdistetaan ei-metallisilla materiaaleilla.

### HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Grafotherm menekki: Kun kyseessä on luonnollinen yön ja päivän kondensaatiovaihtelu, suositellaan levitysmääräksi 0,6–0,7 kg/m<sup>2</sup>. Mikäli tiloissa varastoidaan paljon vettä vapauttavia tuotteita, kuten viljaa, heinää, vasta valmistettua paperia tms., suositellaan hyvää ilmanvaihtoa ja levitysmäärää 0,9 kg/m<sup>2</sup>. Tiloissa, joissa on kosteutta tuottavaa toimintaa, kuten esim. talleissa ja eläinsuojissa, suositellaan levitysmääräksi 1,0–1,2 kg/m<sup>2</sup>.