MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

GRAFOTHERM – MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen antikondessipinnoitus sinkityille teräspinnoille

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen, funktionaalinen, antikondenssipinnoite.

Alustat: Sinkitty teräsohutlevy, sinkitty teräs

Maalauskohteet: Sateelta suojassa olevat metallirakenteet.

Värisävyt: valkoinen ja vaalean harmaa

Metallirakenteiden antikondenssipinnoitus

Antikondenssipinnoitus 2 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Panssaripesu** / **Maalipesu**	011, 015	
2.	1-2 x **Grafotherm**		

Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Alumiini- ja ruostumattomat teräspinnat karhennetaan hiomalla tai pyyhkäisysuihkupuhdistetaan ei-metallisilla materiaaleilla.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Grafotherm menekki: Kun kyseessä on luonnollinen yön ja päivän kondensaatiovaihtelu, suositellaan levitysmääräksi 0,6–0,7 kg/m2 . Mikäli tiloissa varastoidaan paljon vettä vapauttavia tuotteita, kuten viljaa, heinää, vasta valmistettua paperia tms., suositellaan hyvää ilmanvaihtoa ja levitysmäärää 0,9 kg/m2 . Tiloissa, joissa on kosteutta tuottavaa toimintaa, kuten esim. talleissa ja eläinsuojissa, suositellaan levitysmääräksi 1,0–1,2 kg/m2 .