



MENETELMÄKORTTI 26.06.2026

GRAFOTHERM – MAALAUSMENETELMÄ 2

Vesihenteinen antikondenssipinnoitus mineraalialustoille

Yksikomponenttinen, vesihenteinen, funktionaalinen, antikondenssipinnoite.

Alustat: betoni, tasoite, tiili ja kipsilevyypinnat

Maalauskohteet: Sateelta suojassa olevat katto ja seinäpinnat.

Värisävyt: valkoinen ja vaalean harmaa

Mineraalipintojen antikondenssipinnoitus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	
1.	1 x Proseal		2-10 m ² /l	sisäseinä 2 vaihetta
2.	1-2 x Grafotherm			

Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Grafotherm menekki: Kun kyseessä on luonnollinen yön ja päivän kondensaatiovaihtelu, suositellaan levitysmääräksi 0,6–0,7 kg/m². Mikäli tiloissa varastoidaan paljon vettä vapauttavia tuotteita, kuten viljaa, heinää, vasta valmistettua paperia tms., suositellaan hyvää ilmanvaihtoa ja levitysmäärää 0,9 kg/m². Tiloissa, joissa on kosteutta tuottavaa toimintaa, kuten esim. talleissa ja eläinsuojissa, suositellaan levitysmääräksi 1,0–1,2 kg/m².