



MENETELMÄKORTTI 10.04.2026

# GRAFOTHERM – MAALAUSMENETELMÄ 2

## Vesihenteinen antikondenssipinnoitus mineraalialustoille

Yksikomponenttinen, vesihenteinen, funktionaalinen, antikondenssipinnoite.

Alustat: betoni, tasoite, tiili ja kipsilevyypinnat

Maalauskohteet: Sateelta suojassa olevat katto ja seinäpinnat.

Värisävyt: valkoinen ja vaalean harmaa

### Mineraalipintojen antikondenssipinnoitus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	
1.	1 x Proseal		2-10 m <sup>2</sup> /l	sisäseinä 2 vaihetta
2.	1-2 x <b>Grafotherm</b>			

Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä.

#### HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Grafotherm menekki: Kun kyseessä on luonnollinen yön ja päivän kondensaatiovaihtelu, suositellaan levitysmääräksi 0,6–0,7 kg/m<sup>2</sup>. Mikäli tiloissa varastoidaan paljon vettä vapauttavia tuotteita, kuten viljaa, heinää, vasta valmistettua paperia tms., suositellaan hyvää ilmanvaihtoa ja levitysmäärää 0,9 kg/m<sup>2</sup>. Tiloissa, joissa on kosteutta tuottavaa toimintaa, kuten esim. talleissa ja eläinsuojissa, suositellaan levitysmääräksi 1,0–1,2 kg/m<sup>2</sup>.