



MENETELMÄKORTTI 20.07.2024

GRAFOTHERM – MAALAUSMENETelmä 3

Vesiohenteinen antikondenssipinnoitus metallipinnoille

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen, funktionaalinen, antikondenssipinnoite.

Alustat: Alumiini, pohjamaalatut metallipinnat, ruostumaton teräs

Maalauskohteet: Sateelta suojassa olevat metallirakenteet.

Värisävyt: valkoinen ja vaalean harmaa

Metallirakenteiden antikondenssipinnoitus

| Vaihe | Tuote | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys |
|-------|--|-------------------|--------------------------|
| 1. | Panssaripesu / Maalipesu | 011, 015 | |
| 2. | 1 x Temaprime EE | | 8 m ² /l |
| 3. | 1-2 x Grafotherm | | |

Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Alumiini- ja ruostumattomat teräspinnat karhennetaan hiomalla tai pyyhkäisy-suihkupuhdistetaan ei-metallisilla materiaaleilla.



HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Grafotherm menekki: Kun kyseessä on luonnollinen yön ja päivän kondensaatiovaihtelu, suositellaan levitysmääräksi 0,6–0,7 kg/m². Mikäli tiloissa varastoidaan paljon vettä vapauttavia tuotteita, kuten viljaa, heinää, vasta valmistettua paperia tms., suositellaan hyvää ilmanvaihtoa ja levitysmäärää 0,9 kg/m². Tiloissa, joissa on kosteutta tuottavaa toimintaa, kuten esim. talleissa ja eläinsuojissa, suositellaan levitysmääräksi 1,0–1,2 kg/m².