MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

PANSSARI ROOF – MAALAUSMENETELMÄ 2

Puolihimmeä peltikattomaali peltikatoille ja muille metallirakenteille

Hyvin säätä kestävä maalausmenetelmä.

Alustat: Teolliset maalipinnoitteiset teräsohutlevypinnat (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI), teräs ja sinkitty teräsohutlevy

Maalauskohteet: Peltikatot, ulko-ovet ja ulkoikkunat

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

44101

peltikatto 3 vaihetta

Ensimaalaus teräs- tai sinkkipinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Panssaripesu**	011	
2.	2 x **Panssari Roof**	441	n. 6-8 m²/l/(kertalevitys) (tulee saavuttaa 120 µm kuivakalvonpaksuus)

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti ja kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Panssaripesu**	011	
2.	2 x **Rostex Super Akva***	243	n. 7–9 m²/l kertalevitys (tulee saavuttaa 60-80 µm kuivakalvonpaksuus)
3.	1-2 x **Panssari Roof****	441	n. 6-8 m²/l/(kertalevitys)

Huom. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen tyon aloitusta.
* Käytetään vain metallipaljaiden tai ruostuneiden alueiden pohjamaalaukseen.
** Aikaisemmin akrylaatti- tai alkydimaalilla maalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut teräsohutlevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.
VÄRIKARTAT	**Katot värikokoelma**
EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE	**Panssari Roof EPD-ympäristöseloste**