



MENETELMÄKORTTI 26.05.2026

# PANSSARI ROOF – MAALAUSMENETELMÄ 2

Puolihimmeä peltikattomaali peltikatoille ja muille metallirakenteille

Hyvin säätä kestävä maalausmenetelmä.

Alustat: Teolliset maalipinnoitteiset teräsohutlevypinnat (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI), teräs ja sinkitty teräsohutlevy

Maalauskohteet: Peltikatot, ulko-ovet ja ulkoikkunat

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

44101



## Ensimaalaus teräs- tai sinkkipinta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus	
1.	<b>Panssaripesu</b>	011		peltikatto 3 vaihetta
2.	2 x <b>Panssari Roof</b>	441	n. 6-8 m <sup>2</sup> /l/(kertalevitys) (tulee saavuttaa 120 µm kuivakalvonpaksuus)	

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti ja kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

# Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Panssaripesu</b>	011	
2.	2 x <b>Rostex Super Akva*</b>	243	n. 7–9 m <sup>2</sup> /l kertalevitys (tulee saavuttaa 60-80 µm kuivakalvonpaksuus)
3.	1-2 x <b>Panssari Roof**</b>	441	n. 6-8 m <sup>2</sup> /l/(kertalevitys)

Huom. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.

\* Käytetään vain metallipaljaiden tai ruostuneiden alueiden pohjamaalaukseen.

\*\* Aikaisemmin akrylaatti- tai alkydimaalilla maalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut teräsohutlevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.

## HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

## VÄRIKARTAT

**Katot värikokoelma**

## EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE

**Panssari Roof EPD-ympäristöseloste**