



TIKKURILA

AITO PUNAMULTAMAALI

PERINNEMAALI KARKEILLE PUUPINNOILLE ULKONA / TÄYSHIMMEÄ

TYYPPI

Aito Punamultamaali on perinteinen keittämällä valmistettu pellavaöljyä ja puhdasta rautaoksidipigmenttiä sisältävä punamultamaali. Aito Punamultamaali muodostaa hengittävän, jauhoontuvan pinnan, joka kuluu vähitellen vuosien myötä.

KÄYTTÖKOHTEET

Asuin- ja talousrakennusten sahautapinta- ja karkeat hirsipinta-ulkoseinät.

SOVELTUVUUS

Uusien ja ennen keitetyllä punamullalla tai Tikkurilan Öljypohjaisella Punamaalilla maalattujen sahautapintojen ja karkeiden hirsipintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu muiden maalityyppien päälle tai höyläpintojen maalaukseen.

AITO PUNAMULTAMAALI

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	91 Vanhan ajan maalit (RT-luokitus). 465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13.
Värit	Punainen.
Kiilto	Täyshimmeä. 6/RT-luokitus.
Riittoisuus	Sahalautapinnat ja karkeat hirsipinnat n. 3 m ² /l.
Pakkaukset	10 l
Ohenne	Vesi.
Työtapa	Levitys harjasiveltimellä.
Kuivumisaika	Kuiva 1 tunnissa. Seuraava maalaus vuorokauden kuluttua.
Tiheys (kg/l)	1,10-1,20 kg/l, ISO 2811.
Säänkestävyys	Punamaalit muodostavat jauhomaisen värikerroksen, jolloin pinta likaantuu herkemmin. Punamaalipinnat ovat tällöin myös alttiimpia pintahomeelle. Varjoiset rakenneosat kuten räystäänauluslaudat tai pohjoispuolen seinustat säilyvät kosteina pidempään. Nämä pinnat ovat alttiimpia pintahomeen muodostumiselle.
Kuiva-ainepitoisuus, paino-%	30
VOC	(cat A/d) 130 g/l (2010). Aito punamultamaali sisältää VOC max. 130 g/l.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

AITO PUNAMULTAMAALI

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, maalattavan pinnan ja ilman lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.

Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Harjaa puupinta puhtaaksi liasta, pölystä ja irtoavista puukuiduista. Pese home pois Tikkurilan Homeenpoistolla ohjeen mukaan. Poista irtoava pihka oksankohdista teräslastalla.

Ennen maalattu pinta:

Poista ennen keitetyllä punamultamaalilla tai Tikkurilan Öljypohjaisella Punamaalilla maalatusta pinnasta irtoava maali teräsharjalla. Vältä harjauksessa muodostuvan pölyn hengittämistä.

Maalaus

Ohenna Aito Punamultamaalia vedellä 30–40 %. Maalaa pinnat 1–2 kertaan ohuesti hangaten.

Sekoita maali ennen käyttöä ja ohenna vedellä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Maalauksessa on pyrittävä ohuihin kerroksiin. Liian paksut maalikerrokset voivat hilseillä. Jos tuotetta ruiskutetaan, pinta suositellaan hangattavaksi siveltimellä heti ruiskutuksen jälkeen, jotta varmistetaan maalin tartunta sekä oikea kerrospaksuus.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen. Likaantunut pinta voidaan kevyesti harjata tai pestä pelkällä vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Sisältää: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT), 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (DCOIT). **Varoitus.** Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. **JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:** Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos C(M)IT/MIT (3:1)). Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: C(M)IT/MIT (3:1) ja BIT.



GHS07

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.