



TIKKURILA

CLIMATECOOLER UNI PRIMER

TYYPPI

Lämpöä heijastava vesiohenteinen akrylaattimodifioitu pohjamaali.

KÄYTTÖKOHEET

Betonitiili-, kuitusementti- ja pohjamaalatut peltikatot.

SOVELTUVUUS

Kattojen pohjamaalaus ennen pinnoitusta ClimateCooler Uni Topcoatilla tai ClimateCooler Catalystillä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

CLIMATECOOLER UNI PRIMER

TEKNISET TIEDOT

Värit	Valkoinen.
Kiilto	Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus	3 - 5 m ² /l.
Pakkaukset	20 l
Ohenne	Vesi, max. 10 % alustasta riippuen.
Työtapa	Tela, sivellin tai ruisku (korkeapaine). Korkeapaineruiskutus: - min. suutinkoko 0,019" - 0,021" (nimelliskulma 40°- 50°).
Kuivumisaika	Kestää sateen ja kasteen aiheuttamaa rasitusta 1 h kuluttua. Päällemaalaus 1-3 tunnin kuluttua. Kuivuminen hidastuu ilman suhteellisen kosteuden noustessa ja lämpötilan laskiessa.
Tiheys (kg/l)	n. 1.20 kg/l, ISO 2811.
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	32
Erikoisominaisuus	Auringonsäteilyn heijastuskyky: Heijastaa enimmillään 80 % auringonsäteilystä. Paras heijastusarvo saavutetaan yhdessä valkoisen ClimateCooler Flex Topcoatin kanssa.
VOC	(cat A/i) 140g/l(2010) ClimateCooler Uni Primer sisältää VOC max. 140 g/l.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

CLIMATECOOLER UNI PRIMER

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava ehjä ja kuiva, lämpötilan vähintään +8 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ajoita maalaustyö niin, että maalikalvo ehtii kuivua ennen iltakasteen muodostumista. Älä maalaa, kun sateen riski on suuri.

Pinnan esikäsittely

Puhdista pinnat liasta, pölystä, sammaleesta ja jäkälästä. Pese korkeapainepesulla välttämällä alustan ja rakenteiden vaurioittamista. Käytä ClimateCooler Cleaneriä tarvittaessa käyttöohjeen mukaisesti.

Käsittely

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

Levitä yhdellä kertaa 200-225 µm (märkäkalvonpaksuus): Pohjamaalia voidaan ohentaa 5-10 prosenttia vedellä pinnan huokoisuuden mukaan.

HUOMIOITAVAA:

Varmista katteen kunto ja kattorakenteiden toimivuus ennen maalaustyötä.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Haitallista vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT), 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.