



TIKKURILA

FINNSECO KKL12

TYYPPI

Polymeerimodifioitu, sementtisideaineinen laasti, maksimiraekoko on 1,2 mm.

KÄYTTÖKOHEET

Parvekkeiden ja kevyessä rasituksessa olevien varasto- ym. tilojen lattiat.

SOVELTUVUUS

Puhtaan, esim. hiekkapuhalletun tai jyrsityn betonisen parvekelaatan vedenpoistokaatojen korjaukseen.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

FINNSECO KKL12

TEKNISET TIEDOT

Värit	Harmaa.
Riittoisuus	n. 10 kg / m ² (= n. 5 mm kerros). n. 20 kg / m ² (= n. 10 mm kerros).
Pakkaukset	25 kg
Sekoitussuhde	2,6–2,8 l vettä / 25 kg kuivatuotetta
Työtapa	Käsilevitteisesti teräslastalla/liipalla.
Käyttöaika (+20°C)	n. 1 tunti.
Tiheys (kg/l)	Valmis seos n. 2,1 kg/l.
Tartuntalujuus (EN 13892-8)	1,5 N/mm ²
Puristuslujuus	45 N/mm ²
Kutistuma	< 1.0
Varastointi	Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.

FINNSECO KKL12

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Ilman, laastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulee välttää.

Pinnan esikäsittely

Käsitteltäväksi tuleva alue kostutetaan 1–2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun pinta ei enää kiillä, työ voidaan aloittaa. Sileillä tai epätasaisesti imevillä alustoilla suositellaan käytettäväksi Finnseco Tartuntalaastia.

Laastitustyö

KAATOKORJAUS:

Finnseco-KKL 12 kaatokorjauslaastia lisätään puhtaaseen veteen ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi. Laastin annetaan vettyä n. 5 minuuttia ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Valmiin laastin työstettävyyssika on n. 1 tunti. Finnseco-KKL 12 kaatokorjauslaasti levitetään ja muotoillaan esim. teräslastalla n. 2–15 mm:n kerrokseksi. Suuremmat täytöt tehdään useampana kertana. Seuraava täyttö voidaan tehdä seuraavana päivänä. Ennen jokaista käsittelykertaa alusta kostutetaan.

Ilman lämpötilasta, kosteudesta ja kerrospaksuudesta riippuen laastipinta tasoitetaan kevyesti esim. teräslipalla tai hierretään puu/muovihierimellä n. 20–60 minuutin kuluttua laastin levittämisestä. Lopullisesta laastipinnasta poistetaan mahdollinen sementtiliima kevyellä hionnalla.

Jälkihoito

Halkeilun välttämiseksi laastipinta on aina jälkihoidettava kostuttamalla pinta puhtaalla vedellä mahdollisimman nopeasti työn lopetuksesta (kun käsitelty alue on pintakuiva, mutta viimeistään 3 h:n kuluttua levittämisestä) ja suojaamalla pinta muovilla vähintään 2 vuorokauden ajan olosuhteiden mukaan.

Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita jauhemainen käyttämätön laasti vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus

Sisältää: Portlandsementti. **VAARA.** Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.



GHS05



GHS07

FINNSECO KKL12

EN 13813:2002 CT-C40-F4-B1,5

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1630-5006	
EN 13813:2002 CT-C40-F4-B1,5	
Sementtipohjainen lattiatasoite.	
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	CT
Palokäyttäytyminen	F _{fl} (NPD)
Puristuslujuus	C40
Taivutuslujuus	F4
Tartuntalujuus vetokokeessa	B1,5
Vaaralliset aineet	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.