



TIKKURILA

FINNSECO PAKSURAPPAUSLAASTI HIENO 0,6

TYYPPI

Ruiskutettava tai käsin levitettävä kuituvahvistettu KS 35/65/500 pintarappauslaasti. Alhainen vedenimukyky. Max raekoko 0,6 mm.

KÄYTTÖKOHTEET

Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

SOVELTUVUUS

Käytetään Finnseco Paksurappauslaastin pintarappaukseen tai hiertoon. Kerrospaksuus 1-3 mm.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

FINNSECO PAKSURAPPAUSLAASTI HIENO 0,6

TEKNISET TIEDOT

Värit	Harmaa.
Riittoisuus	13-14 l/25kg.
Pakkaukset	25 kg
Sekoitussuhde	Vedentarve: 4-5 l vettä / 25 kg kuivatuetta.
Työtap	Ruiskutetaan laastipumpulla tai lyödään käsin.
Käyttöaika (+20°C)	1-3 h olosuhteista riippuen.
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Laastipinnan tulee antaa kovettua vähintään 1 vrk ennen seuraavaa työvaihetta.
Tiheys (kg/l)	Valmis seos n. 1,9 kg/l
Varastointi	Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.

FINNSECO PAKSURAPPAUSLAASTI HIENO 0,6

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Ilman, laastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla, kovassa tuulella, suorassa auringonpaisteessa, sateessa ja sateen edellä tulee välttää.

Pinnan esikäsittely

Finnseco Paksurappauslaastin tulee olla kunnolla kovettunut ja vähintään 2 vuorokauden ikäinen ennen pintarappausta. Täyttölaasti ei saa olla sileäksi hierretty. Alusta kostutetaan tarvittaessa. Rappaustyön alkaessa alustan täytyy olla kuitenkin imukykyinen.

LAASTIN VALMISTUS

Finnseco Paksurappauslaasti Hieno -jauhe lisätään puhtaaseen veteen ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan vettyä noin 10 min. ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.

Käsittely

Pintarappaus ruiskutetaan laastipumpulla tai lyödään käsin. Vaihtelemalla massan notkeutta, suuttimen kokoa, ilman määrää ja ruiskutusetäisyyttä, saadaan aikaan erilaisia pintakuviota. Pintarappaus jätetään roiskepinnalle tai hierretään. Haluttaessa erittäin sileää maalattua pintaa, käytetään Finnseco Paksurappauslaasti Hieno 0,6.

Pinnoitus

Finngard Paksurappauslaasti Hieno 0,6 voidaan maalata Finngard Clean -julkisivumaalilla, Finngard Silikonihartsimaalilla, Finngard Silikaattimaalilla tai Finngard HybriSiilillä.

Pinnoitteina voidaan käyttää Finngard Clean -julkisivupinnoitteita, Finngard Silikonihartsipinnoitteita tai Finngard Piirtopinnoitteita.

Jälkihoito

Finnseco Paksurappauslaasti Hienolla tehtyä pintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen n. 2 vrk ajan olosuhteista riippuen. Kuivalla ja lämpimällä säällä jälkihoito aloitetaan mahdollisimman varhain, jotta plastiset halkeamat saadaan estettyä.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita jauhemainen käyttämätön laasti vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus

Sisältää: kalsiumdihydroksidi, Portlandsementti. **VAARA.** Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Välttä pölyn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. **JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:** Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.



GHS05



GHS07

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

FINNSECO PAKSURAPPAUSLAASTI HIENO 0,6

EN 998-1:2010

CE	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
16	
TIK-7100-5001	
EN 998-1:2010	
Yleislaasti rappaukseen (GP) & Verkotus- ja tasoituslaasti ulkokäytössä.	

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

FINNSECO PAKSURAPPAUSLAASTI HIENO 0,6

Kapillaarinen veden imeytyminen	W 0
Kuivatiheys	NPD
Lämmönjohtavuusarvojen $\lambda_{10,dry,mat}$ -arvojen keskiarvo	$\leq 0,67 \text{ W/mK}$ (P=50%) $\leq 0,76 \text{ W/mK}$ (P=90%) (taulukkoarvo EN 1745 mukaan)
Palokäyttäytyminen	A 1
Pitkäaikaiskestävyys	NPD
Puristuslujuus	CS III
Tartunta säärasitus syklien jälkeen	NPD
Tartuntalujuus vetokokeessa	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ betoni (murtokuvio B)
Vaaralliset aineet	NPD
Vedenläpäisevyys säärasitus syklien jälkeen	NPD
Veden tunkeutuma kapillaarisen vedenimukykytestin jälkeen	NPD
Vesihöyryn läpäisykerroin, μ	15/35

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydelliseksi tiedoksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.