



TIKKURILA

# FINNSECO PIKATASOITE

**TYYPPI**

Pastamainen, käsilevitteinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva betonipintojen paikkamassa ja tasoite.

**KÄYTTÖKOHEET**

Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

**SOVELTUVUUS**

Betonirakenteiden vaurioiden ja valuvikojen korjaus sekä lattioiden tasoitus ulko- ja sisätiloissa. Pastamaisen koostumuksen ansiosta laastia helppo työstää ja muotoilla.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# FINNSECO PIKATASOITE

## TEKNISET TIEDOT

|                                                        |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värit                                                  | Harmaa.                                                                                                                       |
| Riittoisuus                                            | Materiaalimenekki: 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm.<br><br>Raekoko: 0,3 mm.<br><br>Kerrospaksuus: 1-25 mm. Kolojen täyttö max 50 mm |
| Pakkaukset                                             | 20 kg                                                                                                                         |
| Sekoitusuhde                                           | Vedentarve: 3,2-4,4 l vettä / 20 kg kuivatuetta.                                                                              |
| Työtap                                                 | Sullonta laastikauhalla tai tasoitus teräslastalla. Työtapaan vaikuttaa käytetty vesimäärä ja tasoitteen käyttötarkoitus.     |
| Käyttöaika (+20°C)                                     | n. 15 min                                                                                                                     |
| Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%) | Päällystettävissä: n. 2 h<br>Kävelykelppoisuus: n. 1 h                                                                        |
| Tiheys (kg/l)                                          | Valmis seos n. 1,9 kg/l.                                                                                                      |
| Tartuntalujuus (EN 1542)                               | >1,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                        |
| Puristuslujuus                                         | >30 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                         |
| Taivutusvetolujuus                                     | >7,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                        |
| Kutistuma                                              | n. 0,5 % (28 vrk).                                                                                                            |
| Varastointi                                            | Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.                                                                                        |

# FINNSECO PIKATASOITE

## KÄYTTÖOHJEET

### Käsittelyolosuhteet

Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan on oltava yli +5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulisi välttää.

### Pinnan esikäsittely

Vanha pinnoite tai maali poistetaan hiekkapuhaltamalla. Irtonainen ja vaurioitunut betoni poistetaan ja ruostuneet teräkset piikataan esille ja puhdistetaan ruosteesta puhtausasteeseen St 2. Hionta- ja piikkausjäte poistetaan huolellisesti. Puhdistetut teräkset käsitellään Finnseco Tartuntalaastilla tai Finnseco-KOR korroosiosuojamaalilla. Tarvittavat paikkaukset tehdään Finnseco korjauslaasteilla työohjeiden mukaisesti tai Finnseco Pikatasoiteella.

### LAASTIN VALMISTUS

Vesimäärää säättämällä määritellään tasoitteen käyttötarkoitus ja erityisesti kerrospaksuus. Säkilliseen kuivatuotetta sekoitetaan 3,2-4,4 l vettä, mikä vastaa 16-22% laastin kuivapainosta. Tasoite sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilän avulla ja levitetään heti tasoitettavalle pinnalle.

Maksimi vesimäärää käytettäessä laasti soveltuu ohuisiin ylitasoituksiin. Vesimäärää pienentämällä voidaan myös kerrosvahvuutta lisätä. Paksuilla n. 20-25mm tasoituksilla sekä isoissa kolojen täytöissä tai muotoiluvaluissa, kuten parvekkeiden jalkalistojen teossa, käytetään vesimääriä 3,2-3,5 l / 20 kg kuivatuotetta.

### Käsittely

Tasoitettava alue pohjustetaan ohentamattomalla Tikkurila Hydrosolipohjusteella jokaisella tasoituskerralla. Pohjuste ei saa lammikoitua. Kun pohjustettu tasoitettava alue ei enää kiillä, noin 15min kuluttua pohjustuksesta, tasoitus voidaan aloittaa.

Voidaan päällystää keraamisilla laatoilla, muovipäällysteillä, tekstiilimatoilla, vinyyli-laatoilla, lautaparketilla ja korkilla. Soveltuu myös polyuretaanipohjaisten massojen sekä epoksimalien alle kevyesti liikennöidyillä alueilla kuten luhtikäytävillä ja parvekkeilla.

Ei sovellu voimakkaasti kutistuvien massojen, kuten itsesiliävien epoksien alle.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä. Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti.

# FINNSECO PIKATASOITE

EN 13813:2002 C30-F5

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Tikkurila Oyj<br>Kuninkaalantie 1<br>FI-01300 Vantaa                              |
| 16                                                                                |
| TIK-1630-5020                                                                     |
| EN 13813:2002 C30-F5                                                              |
| Sementtipohjainen lattiatasoite.                                                  |
|                                                                                   |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# FINNSECO PIKATASOITE

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Estetty kutistuminen/laajeneminen                   | NPD  |
| Iskunkestävyys                                      | NPD  |
| Kestävyys pyörivän tuolin pyörän vaikutusta vastaan | NPD  |
| Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen      | CT   |
| Kulutuskestävyys                                    | NPD  |
| Leviämä                                             | NPD  |
| Palokäyttäytyminen                                  | A 1  |
| pH-arvo                                             | NPD  |
| Pinnan kovuus                                       | NPD  |
| Puristuslujuus                                      | C30  |
| Sitoutumisaika                                      | NPD  |
| Taivutuskimmokerroin                                | NPD  |
| Taivutuslujuus                                      | F5   |
| Tartuntalujuus vetokokeessa                         | B1,5 |
| Vaaralliset aineet                                  | NPD  |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.