



TIKKURILA

FINNSECO RAPPAUSKORJAUSLAASTI HIENO

TYYPPI

Ruiskutettava tai käsin levitettävä suojahuokostettu kalkkisementtipohjainen kuivalaasti. Korkea kalkkipitoisuus. Hengittävä ja säänkestävä. Max. raekoko 0,6 mm.

KÄYTTÖKOHEET

Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

SOVELTUVUUS

Käytetään Finnseco Rappauskorjauslaastin päällä sekä perinteisten 3-kerrosrappausten pintojen korjauksiin.

Pehmeä ja kalkkivahva laasti soveltuu parhaiten vanhojen rappausten korjaukseen, koska paikkauksen tulisi olla lähtökohtaisesti yhtä vahvaa tai mieluiten heikompaa kuin alkuperäinen rappaus. Paikkarappaus on lähes aina säilytettävää rappausta kestävämpi.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydelliseksi tiedoksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

FINNSECO RAPPAUSKORJAUSLAASTI HIENO

TEKNISET TIEDOT

Värit	Harmaa
Riittoisuus	Valmista massaa 13–14 l / 25 kg.
Pakkaukset	25 l
Sekoitusuhde	Vedentarve: 4,5–5,5 l vettä / 25 kg kuivatuotetta.
Työtap	Ruiskutetaan laastipumpulla/suppiloruiskulla, lyödään käsin tai lastalevitys.
Käyttöaika (+20°C)	2–3 h olosuhteista riippuen.
Kuivumisaika	Laastipinnan tulee antaa kovettua vähintään 1 vrk ennen seuraavaa työvaihetta.
Tiheys (kg/l)	Valmis seos n. 1,9 kg/l.
Varastointi	Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.

FINNSECO RAPPAUSKORJAUSLAASTI HIENO

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Ilman, laastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla, kovassa tuulessa ja suorassa auringonpaisteessa tulee välttää.

Komponenttien sekoittaminen

Vedentarve: 4,5–5,5 l vettä / 25 kg kuivatuotetta.

Pinnan esikäsittely

Korjattavan alustan on oltava ehjä ja puhdas. Suolat, sementtiliima, pöly ja muut tartuntaa heikentävät epäpuhtaudet tulee poistaa esim. piikkaamalla ja teräsharjaamalla. Huoltomaalattavat ja paikattavat pinnat pestään esim. painepesurilla ennen paikkaustyön aloitusta. Tarvittaessa pesussa käytetään Tikkurilan Homeenpoistoa. Kuiva alusta tulee esikastella huolellisesti. Rappaustyön alkaessa alustan täytyy olla kostea ja imukykyinen. Imukykyisyyden voi havaita siten, että painaa kämmenellä paikattavaa kohtaa. Jos kämmeneen jää selvästi havaittavaa kosteutta alustasta, on alusta vielä liian märkä paikattavaksi. Odota vielä hetki, kunnes pinnasta ei irtoa kosteutta.

Laastin valmistus

Finnseco Rappauskorjauslaasti Hieno -jauhe lisätään puhtaaseen veteen ja sekoitetaan porakonesekoittajalla tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan vettyä noin 10 min. ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.

Käsittely

Pintarappaus:

Täyttölaastin tulee olla kunnolla kovettunut ja vähintään 2–3 vrk:n ikäinen ennen pinta-rappausta. Alusta ei myöskään saa olla sileäksi hierretty. Alusta kostutetaan tarvittaessa ennen pintarappausta. Pintarappaus tehdään rappauspumpulla/supploruiskulla, lyödään käsin tai sileää/harjattua pintaa tehdessä levitetään esim. teräslastalla. Kokonaiskerrosvahvuudeksi tulee olla 2–5 mm. Vaihtelemalla ruiskutettaessa massan notkeutta, suuttimen kokoa, ilman määrää ja ruiskutusetäisyyttä saadaan aikaan erilaisia pintakuviota. Laastiruiskulle sopiva ruiskutusetäisyys on noin 1 m ja supploruiskulle n. 0,6 m. Pintarappaus jätetään roiskepinnalle, hierretään tai työstetään haluttuun struktuuriin.

Rappauskorjauspinnan tulee jäljitellä mahdollisimman tarkkaan alkuperäistä pintaa. Testaaminen ja mallin teko on välttämätöntä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Pinnoitus

Rappauskorjauksen tulee olla kuiva ja kovettunut ennen maalausta. Finnseco Rappauskorjauslaasti Hieno voidaan maalata Tikkurilan Holvi Kalkkimaalilla, Kivitexillä, Kivisillä sekä Finngard Siikaattimaalilla ja Finngard Clean -Julkisivumaalilla kunkin tuotteen tuoteselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Rappauskorjauspinnat voidaan maalata 1–2 kuukauden kovettumisen jälkeen. Kalkkimaalaus voidaan suorittaa tätäkin aikaisemmin. Ennen huoltomaalausta tulee selvittää alkuperäisen maalin koostumus, ellei se ole tiedossa, ja varmistaa alustan huoltomaalattavuus. Maalattaessa siikaatti-/silikonihartsimaalilla, on käytettävä tuotteeseen soveltuvaa pohjustetta.

Jälkihoito

Finnseco Rappauskorjauslaasti Hienolla tehtyä pintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen vähintään 3 vrk ajan olosuhteista riippuen.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toiminta jauhamainen käyttämätön laasti vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentyviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

FINNSECO RAPPAUSKORJAUSLAASTI HIENO

Käyttöturvallisuus

Sisältää: kalsiumdihydroksidi. **Vaara.** Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvosuojainta. **JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:** Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.



GHS05

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

FINNSECO RAPPAUSKORJAUSLAASTI HIENO

EN 998-1:2016

	
Tikkurila Oyj P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa	
22	
TIK-A062-2022	
EN 998-1:2016	
Yleislaasti rappaukseen/tasoitukseen (GP).	
Kapillaarinen veden imeytyminen	Wc0
Kuivatiheys	1,75-1,85 kg/dm³
Lämmönjohtavuus	≤ 0,2 W/m·K (taulukkoarvo)
Painohäviö suolapakkaskokeessa	NPD
Puristuslujuus	CS I
Vaaralliset aineet	Ei
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.