



TIKKURILA

HELMI KALUSTEKITTI

TYYPPI

Vesiohenteinen erikoiskitti kalusteille.

KÄYTTÖKOHEET

Kalusteet, huonekalut, ovet, ikkunat ja muut puupinnat kuivissa sisätiloissa.

SOVELTUVUUS

Pienten kolojen kittaus ennen pintamaalausta. Soveltuu sekä uusille että aikaisemmin maalatuille pinnoille. Täyttökyky 3 mm.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 12.07.2021

HELMI KALUSTEKITTI

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|---|
| Maalaustuoteryhmä 2012 | 82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04. |
| Värit | Valkoinen. |
| Täyttökyky | Max. 3 mm. |
| Pakkaukset | 0.2 l |
| Ohenne | Vesi. |
| Työtapa | Levitys lastalla. |
| Kuivumisaika | Ohuen, 1 mm, kittauksen voi hioa n. 1 tunnin kuluttua. Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta. |
| Tiheys (kg/l) | 1,7 kg/l, ISO 2881. |
| Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-% | 74 |
| Varastointi | Suojattava pakkaselta ja suoralta auringonvalolta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

HELMI KALUSTEKITTI

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Kitattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.

Ennen maalattu pinta:

Puhdista ennen maalattut pinnat Tikkurilan Kalustepesulla. Pinnan kuivahdettua, poista irtoava maali kaavinraudalla ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.

Käsittely

Levitä Helmi Kalustekitti kittauslastalla. Kittaa suurehkot syvennykset mieluiten kahteen tai useampaan kertaan. Hio pinta ja poista hiontapöly.

Päällemaalaus voidaan tehdä vesiohenteisella maalilla tai alkydimaalilla.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.