



TIKKURILA

IKKUNAKITTI

PERINTEINEN IKKUNAKITTI SISÄLLE JA ULOS

TYYPPI	Erikoisliidusta ja pellavaöljystä valmistettu perinteinen ikkunakitti.
KÄYTTÖKOHTEET	Ikkunoiden lasitus sekä pienehköjen rakojen ja halkeamien täyttö puualustoilla.
SOVELTUVUUS	Pienehköjen rakojen ja halkeamien täyttö puualustoilla.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 15.07.2020

IKKUNAKITTI

TEKNISET TIEDOT

Maalautuoteryhmä 2012	85 Öljykitit ja -silotteet
Riittoisuus	Ikkunoiden lasituksessa n. 100 g/m.
Pakkaukset	0.3 l, 0.375 l, 3 l
Ohenne	Ohenna tarvittaessa Vernissalla
Työtapa	Levitys kittausveitsellä.
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Kiitin pinta on kosketuskuiva muutaman vrk:n kuluttua normaaliolosuhteissa.
Tiheys (kg/l)	2,1 kg/l, ISO 2811
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	100
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

IKKUNAKITTI

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Käsittävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Poista kittiurasta ja puupinnalta irtoava ja lohkeileva kitti ja maali kaavinraudalla. Hio tai teräsharjaa pinta puhtaaksi.

Pohjusta kittiurat Valtti-Pohjusteella ja pohjamaalaa kittiurat ennen kittausa ohennetulla Lin Pellavaöljymaalilla tai Teho Öljymaalilla. Levitä Ikkunakitti kittausveitsellä. Sileän kittauspinnan saat, jos kastat kittausveitsen veteen ennen tasoitusta. Pintamaalaa kittipinta ikkunanpuiteessa käytetyllä maalilla (ulkona esim. Lin Pellavaöljymaalilla tai Teho Öljymaalilla) 2 kertaa muutaman vuorokauden kuluttua kittauksesta. Maalauksen on ulotuttava 1–2 mm lasin päälle.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.