



TIKKURILA

MAALARIN VALKOLAKKA 30

ALKYDIMAALI IKKUNOILLE, LISTOILLE JA OVILLE / PUOLIHIMMEÄ

TYYPPI

Hyvin peittävä ja täyttävä alkydimaali sisämaalaukseen.

KÄYTTÖKOHTEET

Ovet, ikkunat, listat ja sisävarusteet.

SOVELTUVUUS

Puu-, metalli-, lastulevy- ja puukuitulevyypintojen maalaukseen sisällä. Soveltuu sekä korjaus- että uudismaalaukseen.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

MAALARIN VALKOLAKKA 30

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	333 Kiintokalusteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05
Perusmaalit	AM perusmaali
Värit	Voidaan sävyttää Tikkurilan peittäviin vaaleisiin väreihin. Sävytarkkuus ei ole täydellinen. Pienin 0.333 l pakkaus saatavilla ainoastaan valkoisena.
Kiilto	Puolihimmeä. 4/RT-luokitus. Puolihimmeä tuote saavuttaa lopullisen kiiltonsa reilun kuukauden kuluttua.
Riittoisuus	15 m ² /l
Pakkaukset	0.333 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Ohenne	Tuotetta ei tarvitse ohentaa.
Työtapa	Sively tai telaus lyhytnukkaisella telalla.
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Pölykuiva n. 6 tunnissa. Tarvittaessa päällemaalaus voidaan suorittaa n. 1 vrk:n kuluttua. Huom! Ikkunat voidaan sulkea aikaisintaan 3 vrk kuluttua.
Tiheys (kg/l)	1,4 kg/l, ISO 2811
Kemikaalienkestävyys	Kestää tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä esim. tinneriä. Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja -rasvoja.
Pesunkestävyys	Hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	65
Erikoisominaisuus	Puolihimmeä tuote saavuttaa lopullisen kiiltonsa reilun kuukauden kuluttua.
VOC	(cat A/d) 300g/l(2010) Maalarin Valkolakka sisältää VOC max. 300 g/l.
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

MAALARIN VALKOLAKKA 30

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Huom! Kuivuminen edellä mainituissa rajaolosuhteissa on selvästi hitaampaa kuin standardiolosuhteissa (+23 °C, suht. kosteus 50 %).

Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista pinnat liasta, pölystä ja rasvoista.

Pohjamaalaa puupinnat Jehu -pohjamaalilla ja metallipinnat Otex-tartuntapohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:

Pese pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly. Kittaa kolot ja syvennykset Presto Kalustekitillä tai Lakkakitillä, hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Jehulla, metallipinnat sekä teollisesti katalyyttimaalilla tai -lakalla maalatut pinnat Otexilla.

Maalaus

Sekoita Maalarin Valkolakka tarvittaessa. Tuotetta ei tarvitse ohentaa. Levitä siveltimellä tai telalla 2 kertaa. Pohjamaalatuille tai aiemmin maalatuille samansävyisille pinnoille riittää yleensä 1 maalauskerä.

Huoltomaalaus:

Maalarin Valkolakalla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä maalilla tai Helmi-kalustemaalilla. Katso kohta esikäsittely.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla. Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet

Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua maalaamisesta.

Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuksella siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhteleva pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestäväytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

VAROITUS. Syttyvä neste ja höyry. Sisältää koboltti-bis(2-etyyliheksanoaatti) ja etyyliimetyyliketoksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa kipinöitä ja avotuleita. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä suojakäsineitä.

MAALARIN VALKOLAKKA 30



GHS02

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.