



TIKKURILA

PANEELI-ÄSSÄ TITAN

VAALEA UV-SUOJALAKKA / PUOLIHIMMEÄ

TYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattilakka sisäkäyttöön. Lakan sisältämä epäorgaaninen suoja-aine (UV-titaanidioksidi) suodattaa tehokkaasti auringon UV-säteilyä ja lakka antaa pitkäaikaisen suojan puun tummumista vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

Paneelikatot ja -seinät, hirsipinnat yms. vaaleat puupinnat.

SOVELTUVUUS

Erilaisille vaaleille puupinnoille seiniin tai kattoihin. Kuiva lakkapinta on hieman vaalean sävyinen. Ei sovellu tummille puupinnoille.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PANEELI-ÄSSÄ TITAN

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	511 Puupintaisten seinien ja kattojen vesiohenteiset lakat RL 01...02
Kiilto	Puolihihmeä. 4/RT-luokitus
Riittoisuus	Höylätyille pinnoille 8–12 m ² /l.
Pakkaukset	3 l, 10 l
Ohenne	Vesi
Työtapa	Sively, ruiskutus.
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 1/2 tunnin kuluttua. Seuraava käsittely tai hionta voidaan suorittaa 2–3 tunnin kuluttua. Käyttöönotto kuiva seuraavana päivänä. Lakkapinta saavuttaa lopullisen kovuuden n. 1 kk:n kuluessa lakkauksesta.
Tiheys (kg/l)	n. 1.0 kg/l, ISO 2811
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	24
VOC	(cat A/e) 130g/l(2010) Paneeli-Ässä Titan sisältää VOC max. 130 g/l.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

PANEELI-ÄSSÄ TITAN

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Käsittävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 30 - 80 %.

Pinnan esikäsittely

Käsitlemätön puupinta:

Puhdista puupinta liasta ja pölystä. Kostuta se kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly.

Ennen lakattu pinta:

Pese aikaisemmin lakattu pinta Maalipesulla ja huuho huolellisesti vedellä. Poista erittäin huonokuntoinen lakkapinta kokonaan maalinpoistoaineella tai hiomalla. Käsitle kuten uusi puupinta.

Lakkaus

Ensilakkaus:

Sekoita Paneeli-Ässä Titan huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja käytön aikana suurempia pintoja lakattaessa, jotta UV-titaani ja himmennysaine sekoittuvat hyvin lakan joukkoon. Ohenna tarvittaessa vedellä. Suorita lakkaus kahteen kertaan puun syiden suuntaisesti. Käsitle pinnat aina yhtäjaksoisesti kokonaan ja suurilla paneelipinnoilla muutama paneeli kerrallaan yhtenäisen värin aikaansaamiseksi. Hio kevyesti ensimmäisen lakkauskerran jälkeen.

Huoltolakkaus:

Paneeli-Ässä Titanilla lakatut pinnat voit huoltolakata samantyyppisellä vesiohenteisella lakalla. Katso kohta esikäsittely.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen lakan poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet

Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua lakkaamisesta.

Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä, pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuksella esim. siivouspyyhettä, pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Huuhteleva pinta huolellisesti.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjt, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Sisältää: 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT). **Varoitus.** Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Käytä suojakäsineitä. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).

PANEELI-ÄSSÄ TITAN



GHS07

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.