



TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

NOPEASTI KUIVUVA PETSİ / SÄVYTETTÄVÄ

TYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattipetsi.

KÄYTTÖKOHEET

Parketti- ja laualattiat.

SOVELTUVUUS

Hiottujen puulattioiden petsaukseen, kun pintalakkana käytetään Parketti-Ässä -lattia lakkaa. Varmista ennen käsittelyä tuotteen soveltuvuus kyseiselle puupinnalle pienellä koelakkauksella. Ei sovellu esim. timanttimänty-, savutammi- ja ruskeapyökkipinnoille.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PARKETTI-ÄSSÄ PETSII

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	054 Dispersiopetsit
Perusmaalit	EP perusmaali
Värit	Värikartat: Kuultavat sisävärit värikartta. Sävytettävissä Tikkurilan kuultaviin väreihin.
Riittoisuus	Sivelylevitys 15–20 m ² /l. Flotex-lastalevitys 20–25 m ² /l.
Pakkaukset	0.9 l, 2.7 l
Ohenne	Vesi Tarvittaessa voidaan ohentaa vedellä.
Työtap	Levitys Flotex-lastalla tai leveällä siveltimellä puusyiden suuntaisesti.
Kuivumisaika	Pölykuiva n. tunnissa. Toinen käsittely voidaan suorittaa 3–4 tunnin kuluttua. Pintalakkaus Parketti-Ässä -lattialakalla voidaan suorittaa 3–4 tunnin kuluttua toisen kerran käsittelystä
Tiheys (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	10
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Puupinnan on oltava kuiva ja puhdas liasta, vahasta ja rasvoista. Ilman ja pinnan lämpötilan on oltava +15-20°C ja ilman suhteellisen kosteuden 30-80 %.

Komponenttien sekoittaminen

Tarvittaessa voidaan ohentaa vedellä.

Pinnan esikäsittely

Hionta ja kittaus:

Hio lattiat koneellisesti puun kuvioinnin tai ikkunan valon suuntaisesti (hioma-paperi n:o 100 tai 120). Poista hiontapöly huolellisesti pölynimurilla.

Erittäin tasaista jälkeä saat, kun kostutat lattian vielä kevyesti esim. mopilla tai sienellä, annat kuivua ja hiot tikut pois hienolla (230) hiomapaperilla tai koneellisesti hiomaverkolla.

Käsittely

Käsittelemätön puupinta:

Sekoita Parketti-Ässä Petsi hyvin pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Tee ensin koekäsittely huomaamattomalle alueelle varmistuaksesi oikeasta väristä. Käsittelyn pinnan lopullinen väri riippuu puun lajista, kovuudesta ja alkuperäisestä värisävystä sekä käsittelykertojen määrästä.

Levitä ohuelti flotex-lastalla puunsyiden suuntaisesti. Suunnittele työ huolellisesti etukäteen, jotta saat levitettyä petsin tasaisesti koko alueelle. Lautalattiat voi käsitellä siveltimellä lauta kerrallaan. Toinen petsauskerta tehdään 3-4 tunnin kuluttua ja pintalakkaus Parketti-Ässä -lattiaalakalla 3-4 tunnin kuluttua toisesta petsauksesta.

Pinta lakataan Parketti-Ässä -lattiaalakalla ohjeiden mukaan. Ks. Parketti-Ässä -lattiaalakan tuoteseloste. Petsattu pinta tulee aina suojata pintalakalla.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet

Petsattu ja lakattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.