



TIKKURILA

ÄSSÄ 1

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАСПЫЛЕНИЕМ: ГРУНТОВКА И ПОТОЛОЧНАЯ КРАСКА

ТИП

Водно-дисперсионная, полностью матовая, неотражающая специальная краска для профессионального применения.

Предназначена особенно для поверхностей, подверженных интенсивной эксплуатации.

Обладает скандинавским экологическим знаком качества Nordic Swan Ecolabel.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Для применения в случаях, когда потолочная краска и грунтовка должны обеспечивать отличную адгезию и устойчивость к сильному механическому воздействию. Например, кухни, учебные классы, палаты, лестничные клетки и общественные помещения. Также подходит для окраски оцинкованных воздуховодов.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для потолков и стен в сухих внутренних помещениях.

Применяется для новых или ранее обработанных поверхностей из бетона, штукатурки, шпаклёвки, гипсокартона, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит.

Соответствует требованиям по выбросам и содержанию летучих органических соединений (ЛОС) согласно стандарту LEED v4 (по методике, применяемой для проектов за пределами США) и системе сертификации BREEAM.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ÄSSÄ 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Цвет	Белый Можно колеровать в светлые цвета по палитре Tikkurila.
Расход	Теоретический расход — 8–11 м ² на литр. Фактическое покрытие зависит от способа нанесения, условий, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Валик, кисть или распыление. Безвоздушное распыление — сопло 0,017"–0,021", разбавление 0–5% по объёму.
Время высыхания	Сухо от пыли через полчаса. Повторное нанесение возможно через 2–4 часа.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,3 кг/л по стандарту ISO 2811.
Стойкость к мокрому истиранию	Стойкость к мокрому истиранию, класс II по EN 13300, испытано по ISO 11998
Сухой остаток по объёму (%)	Около 35 %, в зависимости от выбранного оттенка.
Предельная величина ЛОС	(Категория A/a) допустимый уровень ЛОС — 30 г/л (с 2010 года). Ässä 1 содержит менее 10 г/л летучих органических соединений.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ÄSSÄ 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.

Температура — не ниже +10 °C,

относительная влажность воздуха — менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите новые поверхности, удалив грязь и пыль. При необходимости зашпаклюйте подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit, затем отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте поверхности разбавленным моющим средством Maalipesu и тщательно смойте водой. Отшлифуйте твёрдые глянцевые участки до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль. Зашпаклюйте трещины и отверстия подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit, затем отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Окраска

Перед применением тщательно перемешайте Ässä 1.

При необходимости разбавьте водой.

Наносите в 1–2 слоя с помощью валика, распылителя или кисти.

Эксплуатация поверхности

Если продукт используется в качестве финишного покрытия, очищать поверхности можно не ранее чем через месяц после обработки. Очистка проводится сухой щёткой или пылесборной салфеткой.

Загрязнённые поверхности очищаются влажным инструментом, смоченным в нейтральном моющем растворе (pH 6–8). После очистки поверхность не должна оставаться влажной. При приготовлении раствора следуйте инструкциям производителя моющего средства по разбавлению.

Продукт достигает окончательной твёрдости и прочности через месяц при нормальных условиях, поэтому в течение этого времени поверхности следует обрабатывать с осторожностью. Если требуется очистка вскоре после нанесения, используйте сухую или слегка влажную салфетку для деликатной очистки.

Ремонтная окраска

Поверхности, окрашенные Ässä 1, можно перекрашивать в рамках технического обслуживания той же или аналогичной водоразбавляемой краской. См. раздел «Подготовка поверхности».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.