



TIKKURILA

ÄSSÄ 20

КРАСКА ДЛЯ РЕМОНТА ИНТЕРЬЕРОВ С ВЫСОКОЙ НАГРУЗКОЙ.

ТИП


Водно-дисперсионная, полуматовая акрилатная краска для стен и потолков в интерьере, предназначенная для профессионального применения. Особенно рекомендуется для поверхностей, подверженных интенсивной эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Потолки и стены в сухих помещениях общественных зданий.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для сухих внутренних помещений, подверженных высоким нагрузкам. Применяется на новых и ранее окрашенных обработанных поверхностях из штукатурки, бетона, шпаклевки, древесно-стружечных, гипсокартонных и древесноволокнистых плит. Соответствует требованиям по выбросам и содержанию ЛОС (летучих органических соединений) стандартов LEED v4 (по методике, принятой для проектов за пределами США) и системы классификации BREEAM.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

ÄSSÄ 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Можно колеровать в цвета по палитре Tikkurila.
Расход	Теоретический расход: 8–11 м ² на литр. Рекомендуемая толщина сухой плёнки: 42–63 мкм. Фактическое покрытие зависит от способа нанесения, условий окружающей среды, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Валик, кисть или распыление. При безвоздушном распылении — сопло 0,015"–0,021", разбавление 0–5% по объёму.
Время высыхания	Сухо от пыли через полчаса. Повторное нанесение возможно через 1–2 часа.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,3 кг/л по стандарту ISO 2811.
Стойкость к мокрому истиранию	Стойкость к мокрому истиранию, класс I по EN 13300, испытано по ISO 11998
Сухой остаток по объёму (%)	Около 40 %, в зависимости от оттенка.
Предельная величина ЛОС	(Категория A/a) допустимый уровень ЛОС — 30 г/л (с 2010 года). Ässä 20 содержит не более 10 г/л летучих органических соединений.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ÄSSÄ 20

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Температура — не ниже +10 °С,
относительная влажность воздуха — менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите новые поверхности, удалив грязь и пыль. При необходимости зашпаклюйте подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit, затем отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль. Загрунтуйте грунтовкой Ässä 1 Primer и краской для потолков.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте поверхности моющим средством Maalipesu и тщательно смойте водой. Зашпаклюйте трещины и отверстия подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit, затем отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль. При необходимости загрунтуйте грунтовкой Ässä 1 Primer и краской для потолков.

Окраска

Перед применением тщательно перемешайте Ässä 20.
При необходимости разбавьте водой.
Наносите в 1–2 слоя с помощью валика, распылителя или кисти.

Эксплуатация поверхности

Если продукт используется в качестве финишного покрытия, очищать поверхности можно не ранее чем через месяц после обработки. Очищайте поверхности нейтральным моющим раствором (pH 6–8), используя, например, губку или салфетку. Очень загрязнённые участки очищайте слабощелочным раствором (pH 8–10) с помощью губки или салфетки. После мойки тщательно промойте поверхность водой. При приготовлении раствора следуйте инструкциям производителя моющего средства по разбавлению.

После обработки поверхности следует обращаться с ними осторожно в течение нескольких недель, так как продукт достигает окончательной твёрдости и прочности примерно через месяц при нормальных условиях. Если требуется очистка вскоре после нанесения, протрите поверхность слегка влажной салфеткой.

Ремонтная окраска

Поверхности, окрашенные краской Ässä 20, можно обновлять той же или аналогичной водоразбавляемой краской. См. раздел «Подготовка поверхности».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.