



TIKKURILA

ÄSSÄTEX HIENO

LASIKUITUTAPETTI

TYYPPI

Lasikuidusta kehrätty ja kudottu koristeellinen, pintaa vahvistava seinänpäällyste.

KÄYTTÖKOHTEET

Seinien ja kattojen pintamateriaali. Koristeellisuutensa ja kestävyytensä ansiosta Ässätexiä käytetään sekä julkisissa että kotien tiloissa.

SOVELTUVUUS

Sisämaalaus pohjaksi tasaisille/tasoitetuille betoni-, rappaus-, tiili-, lastulevy- ja puukuitulevypinnoille sekä kartonkipintaisille kipsilevypinnoille korjaus- ja uudismaalaukseen käyttöohjeen mukaan.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydelliseksi tiedoksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

ÄSSÄTEX HIENO

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012 T432.1 Lasikuitutapetit

ÄSSÄTEX HIENO

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Betoni-, kevytbetoni- ja rappauspintojen suuret halkeamat, kolot ja epätasaisuudet tasoitetaan Presto LG karkea Kevyttasotteella. Kipsi-, lastu- ja kovalevyypintojen naulanjäljet, saumat ja muut epätasaisuudet tasoitetaan Presto LH, LF tai R tasotteella. Tasoita tarvittaessa koko pinta yhteen tai kahteen kertaan. Hio pinta hiontapaperilla ja poista hiontapöly pölyharjalla.

Maalatut pinnat:

Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Poista hilseilevä ja heikosti kiinni oleva maali. Tasoita halkeamat, kolot ja epätasaisuudet kohteeseen sopivalla Presto tasotteella. Hio kuivunut pinta. Hio kovat, kiiltävät, maalatut pinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Jatka käsittely kohteen mukaan annettuja ohjeita seuraten.

Paperitapetoidut pinnat:

Poista tapetit. Tasoita halkeamat ja kolot Presto LF Remonttitasotteella. Hio ja pohjamaalaa pinta. Jatka käsittelyä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pohjustus

Pohjamaalaa huokoiset alustat kertaalleen Luja Yleispohjamaalilla tai Varma pohjamaalilla. Suosittelemme pohjamaalin sävytettäväksi lähes samaan väriin kuin myöhemmin käytettävä pintamaali.

Asennus

Hieno, Matala ja Karkea:

Levitä kuivuneelle pinnalle esim. Lasikuitutapettiliimalla (Kiilto) tasaisesti lasikuitutapettivuodan levyiselle alueelle kerrallaan.

Sileä:

Levitä kuivuneelle pinnalle liima tasaisesti lasikuitutapettivuodan levyiselle alueelle kerrallaan. Käytä alustasta riippuen esim. Kiilto 2 Kostean tilan seinäliimaa tai Lasikuitutapettiliimaa (Kiilto) tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.

Kiinnitä heti Ässätex lasikuitutapetti lujasti alustaan tapettilastan avulla. Aseta tehtaalla valmiiksi leikatut reunat vastakkain ns. puskusaumaan. Saumasta tulee siisti ja näkymätön. Rullan ulkopuolinen pinta tulee seinää vasten. HUOM! Ässätex Sileä vuota katkaistaan nurkkaan, tapettia ei taivuteta nurkan yli. Tarvittaessa sisänurkka viimeistellään akryylimassalla.

Pintamaalaus:

Pintamaalaus voidaan tehdä sen jälkeen, kun Ässätex on kuivunut alustaansa, noin 12-24 tunnin kuluttua olosuhteista riippuen. Pinnat, jotka vaativat kevyttä puhdistusta esim. olo- ja makuuhuoneet, maalataan kahteen kertaan Jokerilla himmeäksi tai Harmonylla täyshimmeäksi. Pinnat, joita pestään, kuten keittiöt, eteiset ja porrashuoneet, maalataan kahteen kertaan Remontti-Ässällä puolihimmeäksi tai Luja pintamaalilla puolikiiltäväksi, puolihimmeäksi tai himmeäksi.

Ensimmäinen käsittely tehdään pintamaalilla, jota on tarvittaessa ohennettu n. 10 % vedellä. Tämä auttaa Ässätexin pintakuvioinnin säilymistä. Toiseen käsittelyyn käytetään ohentamatonta pintamaalia. Sileä kuosissa maalaus tehdään kahteen kertaan ohentamattomalla pintamaalilla.

ÄSSÄTEX HIENO

EN 15102:2007+A1:2011

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1690-5003	
EN 15102:2007+A1:2011	
Koristeellinen seinänpäällyste.	
Formaldehydin päästö	Hyväksytty
Lämmönkesto	NPD
Palokäyttäytyminen	B-s1,d0
Vaarallisten aineiden päästö	
- Raskasmetallien päästö	Hyväksytty
- Vinyyliloklidimonomeerin päästö	Hyväksytty
Äänen absorptio	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.