

TIKKURILA

ÖLJYPOHJA

ALKYDIPOHJAMAALI ULKOPUUPINNOILLE

TYYPPI	Alkydipohjamaali puupuhtaiden ulkopintojen pohjamaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET	Lautaverhoillut ulkoseinät, ikkunanpuitteet, kaiteet, aidat.
SOVELTUVUUS	Puupuhtaiden pintojen ulkomaalaukseen ennen pintamaalausta alkydi- tai akrylaattimaaleilla. Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin alkydi- tai öljymaaleilla maalattujen puupintojen pohjamaalaukseen.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

ÖLJYPOHJA

TEKNISET TIEDOT	
Maalaustuoteryhmä 2012	233 Puupintojen liuoteohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13.
Perusmaalit	AP perusmaali
Värit	Puutalot 2018, Facade 760 värikokoelma. Valkoinen AP -perusmaali, joka voidaan sävyttää lähelle pintamaalin sävyä. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.
Kiilto	Himmeä. 5/RT-luokitus.
Riittoisuus	Sahatulle pinnalle 6–8 m²/l. Höylätylle pinnalle 8–12 m²/l.
Pakkaukset	0,9 l, 2,7 l, 9 l
Ohenne	Lakkabensiini 1050.
Työtapa	Sively tai ruiskutus ja tasoitus sivelemällä. Korkeapaineruiskutus: suutin 0,011"–0,015" ohennemäärä 10–20 til.-%.
Kuivumisaika	Päällemaalattavissa n. 6 tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat olosuhteet, alustan imevyys sekä maalikalvonpaksuus.
Tiheys (kg/l)	N. 1,5 kg/l, ISO 2811.
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	58
VOC	(cat A/g) 350g/l (2010), Öljypohja sisältää VOC max. 350 g/l.
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

ÖLJYPOHJA

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on pysyttävä alle 20 %. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %. Suunnittele maalaustyö siten, että maalikalvo ehtii kuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista.

Pinnan esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. Poista irtoava pihka oksakohdista. Pohjusta maalattava pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Pohjusteella.

Aiemmin käsitellyt pinnat:
Puhdista puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Poista aikaisemmin maalatusta pinnasta irtoava maali tai aiempi käsittely, nukkaantunut harmaa puupinta sekä pihka oksankohdista kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Pohjusteella.

Maalaus
Sekoita Öljypohja hyvin ja maalaa puupuhtaat pinnat 1-2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Pintamaalaus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian pohjamaalauksen jälkeen.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä.

Öljypohjalla maalatun pinnan pintamaaliksi sopivat mm. Ultra-sarjan talomaalit, Pika-Teho, Teho Modern, Vinha ja Unica Akva Maali.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus
Varoitus. Syttyvä neste ja höyry. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.



GHS02

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.