

Akviwax Satin

TYYPPI

Luonnonvaaha sisältävä suoja-aine sisäkäyttöön puupinnoille kosteissa tiloissa.

TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

- Kehitetty saunanlauteiden sekä seinäpaneelien ja kattojen käsittelyyn. Muita käyttökohteita ovat ovet ja ikkunanpuitteet. Tuote on hyvä valinta kosteisiin sisätiloihin.
- Sisältää luonnonvaahaa, joka imeytyy puuhun ja muodostaa silkkiseltä tuntuvan, kosteutta ja likaa hylkivän pinnan.
- M1-luokiteltu vaha. M1-hyväksynnän vähäpäästöisille rakennusmateriaaleille on myöntänyt Rakennustietosäätiö RTS.
- Akviwax Satin on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



TEKNISET TIEDOT

**Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%** N. 24%

**Kuiva-ainepitoisuus,
paino-%** N. 25%

Tiheys 1,0 kg / l

Suosittelavat levitysmäärät ja teoreettinen riittäisyys

Suositeltavat levitysmäärät (ohentamaton)		Teoreettinen riittäisyys
märkä	kuiva	
100–120 g/m ²	25–30 µm	10–13 m ² /l

Käytännön riittäisyyteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.

Kuivumisajat

100–120 g/m ²	+20°C	+50°C
Pölykuiva, kuluttua	30 min	15 min
Päälle maalattavissa, kuluttua	2–3 h	1 h
Käsittelykuiva, kuluttua	1 vrk	

Kuivumiseen ja uudelleen käsittelyyn vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

Kiilto

Himmeä.

Värisävyt

Akvi Color AT, Colours for Wood ja Kuultavat sisävärit -värikarttojen sävyt. Erikoissävyjä tilauksesta.

Akvi Tone ja Avatint-sävytysjärjestelmät.

Akviwax Satin

KÄSITTELYOHJEET

- Pinnan esikäsittely** Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Kostuta kevyesti vesisumulla, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly.
- Käsittelyolosuhteet** Käsittävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20 %. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto. Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä että uunissa.
- Käsittely** Sekoita vaha ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä.
- On suositeltavaa käsitellä pinnat kertaalleen ohuesti. Mitä paksumpi kalvonpaksuus on, sitä korkeampi on pinnan kiilto.
- Ohenteet** Vesi
- Työvälineiden puhdistus** Vesi
- Kovettuneen vahan poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
- VOC** Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 130 g/litra vaha.
- VOC 2004/42/EC (cat A/f) 130 g/l (2010)
- KÄYTTÖTURVALLISUUS** Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.

Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentyviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen käyttöön, ja sen käyttäjältä edellytetään riittäviä tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta käytöstä. Yllä olevat tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen käyttötavasta tai niistä olosuhteista joissa tuotetta käytetään. Jos tuotetta käytetään muuhun kuin suositeltuun käyttötarkoitukseen kysymättä ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiotuun tarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla.