

SUORITUSTASOILMOITUS

Temafloor PU Color Polyuretaanipinnoite

Nro TIK-A038-2019

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-A038-2019 Temafloor PU Color**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät - Pinnoite: pinnan tiivistäminen (1.3), fysikaalinen kestävyys (5.1), kemikaalien kestävyys (6.1)**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät: **AVCP 2+ ja AVCP 3**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 1504-2:2004**

Ilmoitettu laitos: **AVCP 2+: 0809 Eurofins Expert Services Oy**

**AVCP 3: 1488 Instytut Techniki Budowlanej
(01655.3/19/Z00NZP-ENG)**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Pituussuuntainen kutistuminen	NPD	EN 1504-2:2004
Puristuslujuus	NPD	
Lämpölaajenemiskerroin	NPD	
Kulumiskestävyys	painohäviö < 3000 mg	
Tartunta hilaristikkotestissä	NPD	
Hiilidioksidin läpäisevyys	CO _{2SD} > 50 m	
Vesihöyryn läpäisevyys	luokka II, 5 m < s _D < 50 m	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Tartunta lämpöyhteen-sopivuuden jälkeen	NPD	
Lämpöshokin kestävyys	NPD	
Kemikaalien kestävyys	NPD	
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys	luokka II	
Halkeamien silloituskyky	NPD	
Iskunkestävyys	luokka II: $\geq 10 \text{ Nm}$	
Tartuntalujuus vetokokeessa	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Palokäyttäytyminen	C _{fl} -s1	
Liukastumisvastus/ luisumisvastus	NPD	
Käyttäytyminen säävanhentamisen jälkeen	NPD	
Antistaattinen käyttäytyminen	NPD	
Tartunta märkään betoniin	NPD	
Kloridi-ionien diffuusio	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

Tuotteen voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys:

Ryhmä 1 : Petrol

Ryhmä 2 : Lentopetrol

Ryhmä 5 : Alkoolien (metanol max 48 t-%) ja glykolieetterien vesiliuokset

Ryhmä 8: Alifaattiset aldehydit

Ryhmä 9 : Orgaanisten happojen vesiliuokset, max 10%

Ryhmä 10 : Epäorgaanisten happojen (max 20%) ja happamien suojojen vesiliuokset (pH<6)

Ryhmä 11 : Epäorgaanisten emästen ja niiden suojojen vesiliuokset, max 20% (pH>8)

Ryhmä 12 : Epäorgaaniset, ei-hapettavat suolaliuokset, max 20% (pH 6-8)

Ryhmä 14 : Orgaanisten pinta-aktiivisten aineiden vesiliuokset

Tarkat kuvaukset kemikaaliryhmistä ja testiliuoksista löytyvät standardista EN 13529

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Magnus Engblom

Vantaalla 29.7.2019

