

TIKKURILA

KIVITEX BRICK HOUSE PAINT

SILIKAATTIMAALI TIILIJULKISIVUILLE

TYYPPI	Vesiohenteinen silikaattimaali tiilijulkisivuille.
KÄYTTÖKOHTEET	Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.
SOVELTUVUUS	Soveltuu savi- ja kalkkihiekkatiilipintojen käsittelyyn. Soveltuu myös aiemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla käsitellyille tiilipinnoille. Ks. Käyttöohjeet.

RAKENNUSTIETO • M1 • PÄÄSTÖLUOKITUS •

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KIVITEX BRICK HOUSE PAINT

TEKNISET TIEDOT	
Maalaustuoteryhmä 2012	414 Silikaattimaalit RL 11...13.
Perusmaalit	SSA perusmaali, SSC perusmaali
Kiilto	Täyshimmeä. 6/RT-luokitus.
Riittoisuus	N. 6–7 m²/l kertalevitys sileille, imemättömille pinnoille. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. Huom! Karkeilla tiilipinnoilla maalin menekki on tyypillisesti korkeampi kuin sileillä tiilipinnoilla, jolloin maalin menekkilaskennassa on suositeltavaa käyttää menekkiä 4–5 m²/l.
Pakkaukset	SSA perusmaali: 2.7 l, 9 l, 18 l SSC perusmaali: 2.7 l, 9 l, 18 l
Työtapa	Sively, telaus tai ruiskutus.
Kuivumisaika	Päällemaalattavissa 4 tunnin kuluttua.
Tiheys (kg/l)	N.1,5 kg/l, ISO 2811
Vesihöyrynvastus (EN 7783)	$s_{d,H2O}$ < 0,14 m.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KIVITEX BRICK HOUSE PAINT

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa kirjavuuden välttämiseksi.

Pinnan esikäsittely
Puhdista tiilipinnat mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. Korjaa vaurioituneet muuraussaumat soveltuvalla muurauslaastilla. Vaihda vaurioituneet tiilet uusiin ja kiinnitä irtonaiset takaisin paikoilleen muuraamalla.

Poista aikaisemmin maalatulta pinnalta hilseilevät ja heikosti alustassaan kiinni olevat tai jauhemaiset maalikerrokset.

Esikäsittelyn jälkeen pintojen tulee olla kuivia ja kiinteitä ennen pintakäsittelyjä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä saumoihin.

Pohjustus
Pohjusta käsiteltävät pinnat "märkää-märälle" –menetelmällä Kivitex Pohjusteen ja veden seoksella, sekoitussuhde 1:1.

Maalaus
Huokoiset pinnat, pohjamaalaus:
Tee pohjamaalaus pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h. Pohjamaalausta varten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaali voidaan ohentaa max. 10 % vedellä.

Huokoiset pinnat, pintamaalaus:
Tee pintamaalaus pohjamaalauksen sitouduttua vähintään 4 h. Pintamaalausta varten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaali voidaan ohentaa max. 10 % vedellä.

Huomioitavaa
Sekoita Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaali perusteellisesti ennen käyttöä.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää.

Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Valitse levitysmenetelmä alustan rakenteen, halutun ulkonäön ja saumojen syvyyden mukaan. Esim. pitkänukkainen tela ulottuu helpommin syviin saumoihin, jolloin työ nopeutuu, mutta samalla nukan pituuden vaikutus lopulliseen ulkonäköön on otettava huomioon.

Maali tulee levittää keskeytyksettä isoilla pinnoilla työsaumojen välttämiseksi.

Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, luonnonkivi- tai klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat maalaustyön ajaksi. Poista maaliroiskeet välittömästi puhtaalla vedellä.
Isoilla pinnoilla maali tulee levittää keskeytyksettä, työsaumojen välttämiseksi.

Maalattavan alustan erilainen huokosrakenne sekä kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisreaktion aikana voivat aiheuttaa värin kirjavuutta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KIVITEX BRICK HOUSE PAINT

Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa näkyviä jälkiä. Tämä on himmeille maaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Likaantunut Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla maalattu ulkopinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Huoltokäsittely
Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla, ks. kohdat Pinnan esikäsittely ja Maalaus.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus
Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Käytä suojakäsineitä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.