



TIKKURILA

LUJA 7

ОСОБО ПРОЧНАЯ МАТОВАЯ КРАСКА

ТИП


Специальная акриловая краска. Продукт содержит противогрибковый компонент, который защищает лакокрасочную плёнку. Краска имеет низкий уровень выбросов ЛОС и сертифицирована по стандартам Nordic Swan Ecolabel и EU Ecolabel.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренние стены и потолки в помещениях, где требуется высокая устойчивость к мытью и износу, таких как кухни, холлы или лестничные пролёты. Краска содержит противогрибковую добавку, что делает её подходящей для помещений с повышенной влажностью. Подходит для общественных помещений, например вестибюлей, больничных коридоров, палат и других поверхностей, подвергающихся нагрузкам выше обычных. Продукт также подходит для помещений пищевого производства (например, молочных цехов, пекарен).

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренней окраски бетонных, оштукатуренных, шпаклёванных, кирпичных, древесно-стружечных, гипсокартонных и древесноволокнистых плит. Подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей. Также подходит для потолков ванных комнат с панелями при условии предварительного грунтования изолирующей грунтовкой Multistop.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

LUJA 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
База	A BASE, C BASE
Цвет	Доступна колеровка в оттенках Tikkurila
Блеск	Классификация 5/RT
Расход	Теоретический расход: 8–12 м ² /л. Практический расход зависит от способа нанесения, условий, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Фасовка	A BASE: 0.9 л, 2.7 л, 9 л C BASE: 0.9 л, 2.7 л, 9 л 0,9л, 2,7л, 9л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, валик или безвоздушное распыление. — сопло 0,015"–0,021" — разбавление 0–5% по объёму
Время высыхания	Высыхает от прикосновения примерно за 2 часа. Повторное нанесение возможно примерно через 4 часа.
Плотность (кг/л)	Примерно 1,2 кг/л, ISO 2811
Химическая стойкость	Устойчива к растворителям, например, к уайт-спириту.
Стойкость к мытью	Отличная. Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в больницах.
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс по ISO 11998 и EN 13300.
Термостойкость	85°C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3
Сухой остаток по объёму (%)	40
Предельная величина ЛОС	(кат. A/a) 30 г/л (2010). Luja 7 содержит ЛОС максимум 10 г/л.
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Предохранять от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 25°C VAK/ADR-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

LUJA 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Поверхность, предназначенная для окраски, должна быть сухой, температура — не ниже +5°C, а относительная влажность воздуха — ниже 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите новые поверхности, удалив грязь и пыль. При необходимости выровняйте их подходящей шпаклёвкой Presto или Spakkei и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовочную пыль. Загрунтуйте с помощью Luja Universal Primer, Ykköspohja или Varma Primer. Потолки ванных комнат из панелей загрунтуйте изолирующей грунтовкой Multistop.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте ранее окрашенные поверхности моющим средством Seinäpesu или Maalipesu согласно инструкции и дайте высохнуть. Удалите отслаивающуюся краску скребком. Отшлифуйте окрашенные поверхности до матового состояния. Удалите шлифовочную пыль. Заполните отверстия и трещины подходящей шпаклёвкой Presto и выровняйте поверхность. Отшлифуйте шпаклёвку и удалите пыль. При необходимости загрунтуйте Luja Yleispohjamaali или Varma Primer перед нанесением финишного покрытия.

Окраска

Хорошо перемешайте краску Luja перед использованием. Наносите 1–2 слоя с помощью валика, кисти или распылителя.

Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью мощного средства Tikkurila «Pensselipesu».

Эксплуатация поверхности

При необходимости — не ранее чем через 1 месяц после обработки поверхности. Очищайте поверхности нейтральным моющим раствором (pH 6–8) с использованием, например, мягкой щётки, губки или салфетки. Очень загрязнённые поверхности очищайте слабощелочным раствором (pH 8–10) с помощью салфетки или губки. После очистки тщательно промойте поверхности водой. При приготовлении моющего раствора следуйте инструкциям производителя по разведению.

После обработки поверхности в течение нескольких недель необходимо обращаться с ними осторожно, так как окончательная твёрдость и прочность продукта достигается примерно через месяц при нормальных условиях. Если требуется очистка вскоре после обработки, выполняйте её бережно, используя мягкую щётку или влажную ткань.

Ремонтная окраска

Поверхности, окрашенные финишной краской Luja, можно перекрашивать той же или аналогичной водоразбавляемой краской. См. раздел «Подготовка».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.