



TIKKURILA

# MUTE

SYVÄMATTASISUSTUSMAALI

## TYYPPI

Syvämattasisämaali seinä- ja kattopinnoille.

## KÄYTTÖKOHEET

Sisämaalaukseen rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, pahvi- ja puupinnoille, kartonkipintaiselle kipsilevypinnalle, sekä lastulevy- ja puukuitulevypinnoille. Soveltuu sekä uusille että ennen maalatuille pinnoille.

## SOVELTUVUUS

Mute-maali on helppo levittää erinomaisen koostumuksensa ansiosta. Syvä mattapinta luo raidattoman ja tasaisen ulkonäön. Maali voidaan sävyttää Tikkurilan peittäviin sisäväreihin. Erityisesti vahvoilla väreillä saadaan houkutteleva lopputulos.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# MUTE

## TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maalaustuoteryhmä 2012</b> | 312 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 02; 313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03.                                                                       |
| <b>Perusmaalit</b>            | AB1 perusmaali, C perusmaali                                                                                                                                                  |
| <b>Värit</b>                  | Symphony värijärjestelmä, Deco Grey -värikartta<br>Voidaan sävyttää Tikkurilan peittäviin väreihin.                                                                           |
| <b>Kiilto</b>                 | Täyshimmeä. 6/RT-luokitus.                                                                                                                                                    |
| <b>Riittoisuus</b>            | Teoreettinen riittoisuus: 8–12 m <sup>2</sup> /l.<br>Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä, maalausolosuhteet, maalattavan rakenteen muoto sekä pinnan laatu. |
| <b>Pakkaukset</b>             | AB1 perusmaali: 0.9 l, 2.3 l, 4.6 l<br>C perusmaali: 0.9 l, 2.3 l, 4.6 l                                                                                                      |
| <b>Ohenne</b>                 | Vesi                                                                                                                                                                          |
| <b>Työtapa</b>                | Sively, telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus – suutin 0,016"–0,018" – ohennemäärä 0–10 til.-%.                                                                          |
| <b>Kuivumisaika</b>           | Pölykuiva ½ tuntia. Päällemaalauskuiva 1–2 tuntia.                                                                                                                            |
| <b>Tiheys (kg/l)</b>          | N. 1,3 kg/l sävystä riippuen, ISO 2811.                                                                                                                                       |
| <b>Kemikaalienkestävyys</b>   | Kestää puhdistusta miedolla pesuaineliuksella.                                                                                                                                |
| <b>Märkähankauskestävyys</b>  | SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998.                                                                                                                                             |
| <b>VOC</b>                    | Mute sisältää VOC max. 2 g/l.                                                                                                                                                 |
| <b>Varastointi</b>            | Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu, vajaa, tai sävytetty astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Sävytetty tuote tulee käyttää saman maalauskauden aikana.           |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# MUTE

## KÄYTTÖOHJEET

### Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### Pinnan esikäsittely

Käsittelemättömät pinnat:

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Presto-tasoihteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa pinta esim. Varma-pohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:

Pese ennen maalattut pinnat Tikkurilan Seinäpesulla. Hio kovat, kiiltävät maalattut pinnat himmeiksi. Poista hiontapöly. Silota kolot ja syvennykset Presto-tasoihteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa esim. Varma-pohjamaalilla ennen pintamaalausta.

### Maalaus

Sekoita Mute-maali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1–2 kertaa telalla, siveltimellä tai ruiskulla.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

### Hoito-ohjeet

Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä. Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6–8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyestikuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.

Huomioi, että tummille pinnoille saattaa jäädä ihosta jälkiä. Jäljet voi poistaa varovasti kostealla, nukkaamattomalla siivousliinalla.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.