



TIKKURILA

MUTE

ГЛУБОКОМАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

ТИП

Tikkurila Mute — это интерьерная краска с глубокоматовым эффектом для стен и потолков.

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Подходит для внутренней окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсокартона с картонным покрытием, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит. Подходит как для новых, так и ранее окрашенных поверхностей.

**ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Краску легко наносить благодаря усовершенствованной формуле состава. Для получения гладкой и ровной поверхности требуется минимум усилий. Глубокоматовое покрытие обеспечивает равномерный результат без полос. Кроме того, краску можно колеровать в различные оттенки из палитры Tikkurila, особенно эффектно смотрятся насыщенные цвета.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

MUTE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Можно колеровать в цвета Tikkurila.
Блеск	Классификация 6/RT
Расход	Теоретический расход: 8–12 м ² /л. Фактический расход зависит от способа нанесения, условий, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Способ нанесения	Кисть, валик или распыление. Безвоздушное распыление — сопло 0,016"–0,018", разбавление 0–10% по объему.
Время высыхания	Высыхает от пыли через 30 минут. Повторное нанесение возможно через 1–2 часа.
Плотность (кг/л)	Около 1,3 кг/л в зависимости от оттенка, согласно ISO 2811.
Химическая стойкость	Устойчив к очистке с использованием мягких моющих средств.
Сухой остаток по объему (%)	40
Предельная величина ЛОС	Mute содержит менее 2 г/л летучих органических соединений (ЛОС).

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

MUTE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура окружающей среды — не ниже +5°C, а относительная влажность воздуха — ниже 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите новые поверхности от грязи и пыли. При необходимости выровняйте их подходящей шпатлёвкой Presto и отшлифуйте после высыхания. Удалите шлифовальную пыль. Загрунтуйте поверхность, например.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте поверхности моющим средством Seinäpesu. Отшлифуйте окрашенные участки до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль. Заполните трещины и отверстия шпатлёвкой Presto и отшлифуйте после высыхания. Удалите шлифовальную пыль. Перед финишной отделкой при необходимости загрунтуйте поверхность.

Окраска

Тщательно перемешайте краску Mute перед использованием и при необходимости разбавьте водой. Наносите 1–2 слоя с помощью валика, кисти или распылителя.

Эксплуатация поверхности

При необходимости — не ранее чем через месяц после обработки поверхности. Очистку проводят сухой щёткой или пылесборной салфеткой. Загрязнённые участки очищают влажным инструментом, смоченным в нейтральном моющем растворе (pH 6–8). После очистки поверхность не должна оставаться влажной. При приготовлении раствора следуйте инструкциям производителя моющего средства.

Продукт достигает окончательной твёрдости и стойкости через месяц при нормальных условиях, поэтому в течение этого времени поверхности следует обрабатывать с осторожностью. Если требуется очистка вскоре после нанесения, используйте сухую или слегка влажную салфетку.

Обратите внимание: на тёмных поверхностях могут появляться белые следы от пальцев. Их можно аккуратно удалить влажной тканью.

Ремонтная окраска

Поверхности, окрашенные интерьерной краской Mute, можно обновлять с помощью той же или аналогичной водоразбавляемой краски. См. раздел «Предварительная подготовка».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.