



TIKKURILA

NOVA 7

МАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

ТИП

Водно-дисперсионная, не содержащая растворителей краска для профессиональной окраски интерьеров.

Матовая краска для стен с северным экологическим знаком (Nordic Swan Ecolabel).

Предлагается в широком спектре цветов. Обладает минимальным боковым блеском.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности стен и потолков в сухих помещениях, например: жилые зоны, кухни, офисы и общественные помещения с лёгкой эксплуатацией.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для первичной и последующей окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлёванных, гипсокартонных, древесно-стружечных и древесноволокнистых поверхностей согласно инструкции.

Может использоваться в зданиях, сертифицированных по стандартам LEED, BREEAM, а также в зданиях с экологической маркировкой Nordic Swan.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

NOVA 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Можно колеровать в цвета Tikkurila.
Расход	Теоретический расход составляет 8–11 м ² на литр. Фактический расход зависит от метода нанесения, условий окружающей среды, а также от впитываемости и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносить валиком, распылителем или кистью. При безвоздушном распылении применять сопло 0,017–0,021 дюйма; разбавление 0–10 % по объёму.
Время высыхания	Сухо от пыли через полчаса. Повторное нанесение возможно через 1–2 часа.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,3 кг/л согласно стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объёму (%)	37
Хранение и транспортировка	Не допускать замерзания. Хранить в сухом и прохладном месте, защищённом от солнечного света. Колерованная краска или вскрытая упаковка не предназначены для длительного хранения. Банку следует тщательно закрывать для последующего использования.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

NOVA 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Температура — не ниже +10 °С,
относительная влажность воздуха — менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Удалите грязь и пыль с поверхности. При необходимости зашпаклюйте поверхность подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit и отшлифуйте после высыхания. Удалите шлифовальную пыль. Загрунтуйте Nova 2 или Ykköspohja.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте поверхность разбавленным моющим средством Maalipesu. Отшлифуйте окрашенные поверхности до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль. Зашпаклюйте трещины и отверстия подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit и отшлифуйте после высыхания. Удалите шлифовальную пыль. Неокрашенные участки загрунтуйте Nova 2.

Окраска

Перед применением тщательно перемешайте Nova 7.
При необходимости разбавьте водой.
Наносите в 1–2 слоя с помощью валика, распылителя или кисти.

Эксплуатация поверхности

При необходимости — не ранее чем через месяц после обработки поверхности.

Поверхности очищаются сухой щёткой или салфеткой от пыли. Загрязнённые участки очищаются влажным инструментом, смоченным в нейтральном моющем растворе (pH 6–8). После очистки поверхность не должна оставаться влажной. При приготовлении раствора следуйте инструкциям производителя моющего средства по разбавлению.

Продукт достигает окончательной твёрдости и прочности через месяц при нормальных условиях, поэтому в течение этого времени поверхности следует обрабатывать с осторожностью. Если требуется очистка вскоре после нанесения, очищайте поверхность аккуратно сухой или слегка влажной салфеткой.

Ремонтная окраска

Поверхности, окрашенные краской Nova 7, можно перекрашивать той же или аналогичной водоразбавляемой краской. См. раздел «Подготовка поверхности».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.